



## Creteo®Gala CC 631

Malter/mort za kamena opločenja FTB

**Pravne i tehničke napomene:** Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

**Područja primjene:** Za postavljanje opločenja od betona, te umjetnog i prirodnog kamena debeloslojnim postupkom na nosivu podlogu otpornu na smrzavanje. Prikladno za prohodne staze, plohe i terase.  
Proizvod je također pogodan za zidanje kamenih zidova i ručno fugiranje rubnjaka. Na gradilištu nije dozvoljeno dodavanje kamenog granulata ili drugih dodataka.

- Svojstva:**
- Hidraulično vezanje
  - Smanjeno iscvjetavanje
  - Otpornost na smrzavanje i so za posipanje
  - Jednostavna ugradnja
  - Prohodno nakon 24 sata

**Ugradnja:**



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000148303
Vrsta pakovanja	(P)
Jedinica po paleti	48 Jed/pal.
Količina u jednom pakovanju	25 Kg/jed
Granulacija	0 - 4 mm
Potrošnja	oko 1.940 kg/m <sup>3</sup>
Izdašnost	oko 12,9 l/jed
Potrebna količina vode	oko 3,25 l/jed
Debljina sloja	> 3 cm
Specifična gustoća svježeg maltera	oko 2.200 kg/m <sup>3</sup>
Pritisna čvrstoća (28 d)	25 MPa
Razred ekspozicije	XF4
Certifikati o ispitivanju	Nadzor obavlja akreditirana tvrtka. Interna kontrola proizvodnje obavlja se u vlasitim laboratorijima, u svakoj fabrići. Na taj način osiguravamo identičan sastav proizvoda.
Reakcija na požar	A1
Udio vode	0,13

- Sastav:**
- Cement
  - Tras
  - Klasirani granulat
  - Dodaci za poboljšanje prionjivosti i obradivosti

**Uslovi obrade:** Za vrijeme izvođenja radova i u fazi sušenja temperatura okoline kao i temperatura podloge ne smije pasti ispod +5 °C niti premašiti +30 °C.  
Pri temperaturi podloge, materijala i zraka iznad +30 °C vrijeme obradivosti se skraćuje.  
Sve do potpunog sušenja materijal treba štititi od mraza, prebrzog sušenja (direktnih sunčevih zraka) i naknadnog provlaživanja (kiše).

**Podloga:** Podloga mora biti otporna na smrzavanje, nosiva i vodopropusna.  
Kod vodonepropusnih podloga (npr. terase, balkoni i sl.) potrebno je osigurati pad > 2 % radi otjecanja vode i, prema potrebi, dodatni drenažni sloj.



## Creteo®Gala CC 631

Malter/mort za kamena opločenja FTB

<b>Priprema materijala:</b>	Proizvod zamiješati s definiranim količinom vode pomoću standardnog rotacionog, protočnog ili mješača na slobodni pad. Miješati dok smjesa ne postane homogena i bez grudica. Da bi ugradnja bila pravilna, konzistencija materijala mora biti zemljano-vlažna do lagano plastična.
<b>Ugradnja:</b>	Proizvod se nanosi na prethodno pripremljenu podlogu s odgovarajućim poprečnim i uzdužnim padom u ujednačenoj debljinici. Ugradnja se vrši tehnikom „svježe u svježe“. Preporučuje se upotreba vezivnog mosta.
<b>Napomene:</b>	Kamen i ploče moraju biti čisti. U slučaju potrebe, opločenja je prethodno potrebno temeljito očistiti. Dilatacijske fuge iz podloge preuzeti u obloge. Tijekom projektiranja i planiranja fuga potrebno je uzeti u obzir toplinsko opterećenje obloga.
<b>Upozorenja:</b>	Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.
<b>Upute za ugradnju:</b>	Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom.
<b>Skladištenje:</b>	Skladištitи na suhom, na drvenim paletama. Rok upotrebe najmanje 12 mjeseci prema direktivi 1907/2006/EZ pri +20 °C, 65 % r.v.z.
<b>Opšte napomene:</b>	Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći. Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu. RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici <a href="http://www.roefix.ba">www.roefix.ba</a> ili zatražite u našim poslovnicama.