



Creteo® Inject 995

Mort za sidrenje

Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene:

Malter za injektiranje za labava sidra potpuno obložena malterom kao i prednapeta sidra, čavle ili mikropilote.

Prikladno i za zapunjavanje pukotina i šupljina.

Specijalni dodaci mogu se dodavati isključivo uz prethodno odobrenje proizvođača.

Svojstva:

- Viskoznost
- Vodonepropusno
- Visoka tlačna čvrstoća
- Minimalno skupljanje
- Tiskotropno

Ugradnja:**Tehnički podaci**

SAP šifra:	2000569493
NAV šifra:	120491
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	42 Jed/pal.
Količina u jednom pakovanju	25 Kg/jed
Granulacija	0 - 0,5 mm
Izdašnost u litrama	oko 15 l/jed
Izdašnost	oko 15 l/jed
Napomena o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i jako ovise o podlozi i tehnici ugradnje.
Potrebna količina vode	oko 5,5 l/jed
Spec. kapacitet topline	oko 1 kJ/kg K
Pritisna čvrstoća (7 d)	≥ 30 MPa
Pritisna čvrstoća (28 d)	≥ 40 MPa
Mjera razlivnosti	> 140 mm

Sastav:

- Cement
- Klasirani pijesak
- Mineralna punila
- Dodaci za poboljšanje obradivosti

Uslovi obrade:

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline tj. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.

Priprema materijala:

Miješati vreću s definiranom količinom čiste vode uz pomoć odgovarajućeg stroja ili miješalice sve dok ne nastane homogena, tekuća masa bez grudica.

Za ubrizgavanje ili injektiranje mogu se upotrijebiti uobičajene rotirajuće ili klipne pumpe koje ispunjavaju sve zahtjeve projekta.

Upozorenja:

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.

Upute za ugradnju:

Zbog svojih tiksotropnih svojstava, CreteoInject proizvode moguće je ugrađivati i u stropove.

Skladištenje:

Skladištiti na suhom, na drvenim paletama.

Rok upotrebe: najmanje 6 mjeseci prema Uredbi 1907/2006/EU, privitak XVII pri +20 °C, 65 % r.v.z.



Creteo® Inject 995

Mort za sidrenje

Opšte napomene:

Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu.

ROFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta.

Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.

Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnica.