



RÖFIX Cavastop

Sredstvo za zaustavljanje kapilarne vlage

Pravne i tehničke napomene:	Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.
------------------------------------	---

Područja primjene:	Vodoravna barijera protiv vlage, za isušivanje zidova i protiv prodora kapilarne vlage, te protiv iscvjetavanja. Može se primjenjivati na svim mineralnim građevinskim materijalima do stupnja provlaživanja od oko 85 %. / Ugrađuje se vodoravno u razini tla ili u razini podrumskog poda. RÖFIX CavaStop sredstvo za zaustavljanje kapilarne vlage trajno je elastična, hidrofobirajuća, organska otopina smole s izrazitom moći prodiranja i odgođenom reakcijom, prikladna za vodoravnu zaštitu. Materijal je otporan na djelovanje lužina i kiselina, smrzavanje i nije biološki razgradiv. RÖFIX CavaStop reagira u dodiru s vlagom i pretvara se u želatinoznu masu.
---------------------------	---

Svojstva:	<ul style="list-style-type: none">• Vodonepropusno• Visoka vodooodbojnost• Visoka otpornost na štete od soli• Bez toksina
------------------	--

Ugradnja:	
------------------	--

Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000148809
NAV šifra:	111808
Vrsta pakovanja	
Jedinica po paleti	40 Jed/kut
Količina u jednom pakovanju	0,45 l/jed
Napomena o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orientacijske i jako ovise o podlozi i technici ugradnje.
Nasipna gustoća suhog morta	oko 0,81 kg/l
pH-vrijednost	7
Točka paljenja	oko 60 °C
Vrijeme sušenja	< 60 h
Temperatura podloge	> 5 - < 25 °C

Sastav:	<ul style="list-style-type: none">• Polimerna smola• Kaučuk• Tvari za impregnaciju• Specijalna ulja
----------------	--

Uslovi obrade:	Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije biti ispod +5 °C i iznad +30 °C.
-----------------------	---

Ugradnja:	Cavastop se u 16 mm injicira u rupe za bušenje bez pritiska, koje se buše u odstojanju 90 do 145 mm i imaju ugao nagiranja od 25-50°, zavisno od debljine zida, ukrivo prema dole. Dubina rupe bušenja do cirka 50 mm prije kraja zida. Visina rupe bušenja cirka 100 - 150 mm iznad poda.
------------------	--

Upozorenja:	Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.
--------------------	---

Skladištenje:	Skladištitи на suhom, на drvenim paletama. Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.
----------------------	--



RÖFIX Cavastop

Sredstvo za zaustavljanje kapilarne vlage

Opšte napomene:

Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći.

Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.

Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu.

RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta.

Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici.

Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnicama.

Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.