



RÖFIX UNICOLL

Univerzalno ljepilo

Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi (ÖNORM, SIA, itd.), kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene:

Bezcementno specijalno ljepilo za izolacijske materijale (kao npr. EPS, pluto, mineralnu vunu i PU izolacijske ploče)
Kao nosivi sloj za sistemsko ljepilo na metalnim i grundiranim drvenim djelovima.
Klasa vlačne čvrstoće prijanjanja na drvenim konstrukcijama (OSB/3):**K1/K2/K3**sukladno ÖNORM B6405:2007 Pkt. 4.3.

Svojstva:

- Visoka prionjivost
- Armirano vlaknima
- Bez rastvora i sredstava za omekšavanje

Ugradnja:



Tehnički podaci	
SAP šifra:	2000148046
NAV šifra:	110215
Vrsta pakiranja	
Jedinica po paleti	24 Jed/pal.
Količina u jednom pakovanju	20 Kg/jed
Boja	prirodno bijela
Potrošnja	oko 1,5 kg/m ² /mm
Potr. (ljepljenja)	oko 1,5 kg/m ² /mm
Napomena o potrošnji	Vrijednosti potrošnje su orijentacijske i jako ovise o podlozi i tehnici ugradnje.
Debljina sloja	< 1 mm
Vodupojnost	< 0,2 kg/m ² h
Gustoća srednjeg sloja	oko 1.700 kg/m ³
Pakovanje	U plastičnim kantama koje se mogu reciklirati.
Temperatura podloge	> 5 - < 25 °C

Sastav:

- Disperzivno vezivo
- Dodaci za poboljšanje obradivosti

Uslovi obrade:

Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline tj. podloge ne smije pasti ispod +5 °C. Sve do potpunog sušenja, materijal treba štiti od mraza, brzog sušenja (direktnih sunčevih zraka, vjetra) i naknadnog provlaživanja (kiše).

Podloga:

Podloga mora biti suha, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađa, alge, iscvjetavanja itd.
Dozvoljene su samo ravne podloge.

Priprema podloge:

Razdjelna sredstva koja stvaraju film (oplatno ulje itd.) potrebno je ukloniti. Pjeskovite površine ili površine koje se kredaju potrebno je učvrstiti dubinskim predpremazom ili ukloniti.
Na starim i nenosivim podlogama termo-izolacione ploče je potrebno pričvrstiti tiplama.

Priprema materijala:

Proizvod se isporučuje spreman za upotrebu
Temeljito izmiješati preporučenim strojem za miješanje, ako je potrebno dodati malo vode da bi se dobila konzistencija potrebna za obradu.



RÖFIX UNICOLL

Univerzalno ljepilo

Ugradnja:	Sa zupčastom mistrijom (npr. kutni zupčanik 4x4 mm, sa velikim zupčanikom 6x6 mm ili malim zupčanikom 2x4 mm i sl.)na cijelu površinu nanijeti i pritisnuti direktno na podlogu. Proizvod izmiješan sa max. 10 % cementa daje bolju početnu prionjivost i višu otpornost na vodu. Kod obrade kao nosivi sloj na metalnim ili grundiranim drvenim dijelovima nanijeti na podlogu s finim zupčastim gleterom (4mm) i ostaviti da se stvrdne (ovdje ne dodavati cement). Tankoslojni zupčasti gleter (4 mm)
Upozorenja:	Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.
Upute za obradu:	Niske temperature kao i visoka vlažnost zraka produžuju vrijeme sušenja. Veće debljine slojeva sprječavaju sušenje i time funkcionanost proizvoda. Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom. Alat nakon upotrebe temeljito očistiti.
Skladištenje:	Skladištiti zatvoreno i na hladnom, zaštititi od smrzavanja. Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.
Opšte napomene:	Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu . RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ista kvaliteta. Naši tehnički savjetnici stoje Vam na usluzi za pitanja vezana uz primjenu, obradu kao i prezentaciju naših proizvoda. Ažurirani tehnički opisi nalaze se na internetskoj stranici roefix.com, ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.