



RÖFIX SP INNEN

dekorativni malter/žbuka

Pravne i tehničke napomene:

Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi (ÖNORM, SIA, itd.), kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene:

Tvorički zamiješana, spremna za upotrebu tankoslojna završna žbuka u raznim granulacijama, strukturama i tonovima boja.

Dekoratívni, čvrsti strukturni malter (umjetne smole) za unutrašnje prostorije na temeljnim malterima, masama za izravnavanje i gipsano kartonskim pločama.

Ne ispirati.

Svojstva:

- Pokretljivost u sve tri razine
- Fleksibilno
- Izvrsna obradivost
- Univerzalna primjena

Ugradnja:

Tehnički podaci						
SAP šifra:	2000148155	2000148104	2000148108	2000148156	2000148112	2000148111
NAV šifra:	113877	110839	110859	113880	110888	110887
Vrsta pakiranja						
Jedinica po paleti	24 Jed/pal. (BA)					
Količina u jednom pakovanju	25 Kg/jed					
Boja	bijela					
Struktura maltera	V	V	V	R	V	R
Granulacija	0,7 mm	1 mm	1,5 mm	1,5 mm	2 mm	2 mm
Potrošnja	oko 1,5 kg/m ²	oko 2 kg/m ²	oko 2,4 kg/m ²	oko 2,1 kg/m ²	oko 3 kg/m ²	oko 2,7 kg/m ²
Gustoća suhog morta	oko 1.800 kg/m ³					
Paropropusnost μ	- 140					
pH-vrijednost	- 8,5					
Spec. kapacitet topline	oko 1 kJ/kg K					
Prionjivost	≥ 0,3 MPa					
Vodoupojnost	- 0,1 kg/m ² h					
Pakovanje	U plastičnim kantama koje se mogu reciklirati.					
Temperatura podloge	> 5 - < 25 °C					
Reakcija na požar	A2-s1-d0					

SAP šifra:	2000150236
NAV šifra:	110910
Vrsta pakiranja	
Jedinica po paleti	24 Jed/pal. (BA)
Količina u jednom pakovanju	25 Kg/jed
Boja	bijela
Struktura maltera	R



RÖFIX SP INNEN

dekorativni malter/žbuka

SAP šifra:	2000150236
Granulacija	3 mm
Potrošnja	oko 3,5 kg/m ²
Gustoća suhog morta	oko 1.800 kg/m ³
Paropropusnost μ	- 140
pH-vrijednost	- 8,5
Spec. kapacitet topline	oko 1 kJ/kg K
Prionjivost	≥ 0,3 MPa
Vodoupojnost	- 0,1 kg/m ² h
Pakovanje	U plastičnim kantama koje se mogu reciklirati.
Temperatura podloge	> 5 - < 25 °C
Reakcija na požar	A2-s1-d0

Sastav:	<ul style="list-style-type: none">• Disperzivno vezivo• Bijeli, klasirani mramorni pijesak• Pigmenti
----------------	--

Uslovi obrade:	Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline tj. podloge ne smije pasti ispod +5 °C.
-----------------------	--

Podloga:	Podloga mora biti suha, nosiva i bez nečistoća, kao što su npr. prašina, čađa, alge, iscjetavanja itd. Kod novo nanesenih temeljnih maltera (npr. krečno-cementni malteri) prema propisima proizvođača potrebno je vrijeme sušenja i vezivanja od oko 2 do 3 sedmice. Ispitivanje podloge provodi se prema ÖNORM B3346 odn. DIN 18350 odn. SIA V242.
-----------------	--

Priprema podloge:	Krečni temeljni malteri: Ne upotrebljavati na ovim podlogama Krečno cementni temeljni malteri: Pogodno Lagani temeljni malteri: Na masi sa izravnavanjem (Renostar ili Renoplus) Termoizolacioni malteri: Ne upotrebljavati na ovim podlogama Beton:: Na masi sa izravnavanjem (Renostar ili Renoplus) Termo-izolacioni sistemi, Termo-izolacioni malteri, elastične podloge: Ne upotrebljavati na ovim podlogama Mineralni stari završni malter bez premaza: Na masi za renoviranje (Renostar, Renoplus) Stari završni malter s mineralnim premazom: Na masi za renoviranje (Renostar, Renoplus) Organski stari završni malter: Na masi za renoviranje (Renostar, Renoplus) Suhi temeljni malteri koji sadrže gips: Pogodno Gips-kartonske ploče: Vidi poglavlje 4, Dekorativne žbuke Gipsane- vlaknasto papirne ploče (npr. Fermacell): Vidi poglavlje 4, Dekorativne žbuke
--------------------------	--

Priprema podloge:	Minimalno 24 sata prije nanošenja završnog maltera, podlogu dobro premazati odgovarajućim, nerazrijeđenim RÖFIX unutrašnjim predpremazom i to punoplošno pomoću četke ili valjka od janjeće kože. Stare premaze koji su popucali i koji otpadaju potrebno je mehanički ukloniti. Jako pjeskovite, upojne ili neravnomjerno upojne podloge potrebno je prethodno premazati prikladnim RÖFIX Dubinskim predpremazom bez rastvora (PP 201, PP 301 oder PP 401). Dubinski predpremaži razrijeđuju se vodom kako bi ih podloga upila i kako bi se izbjegao nastanak filma (obavezno pročitati teh.list izabranog Predpremaz). Neravnine na temeljnom malteru prethodno stručno izravnati masom za izravnavanje, kao npr. RÖFIX Renoplus, Renostar.
--------------------------	---



RÖFIX SP INNEN

dekorativni malter/žbuka

Priprema materijala:	Proizvod spreman za upotrebu. Po potrebi razrijediti s malo vode do konzistencije prikladne za ugradnju. Prije nanošenja, u ambalaži, laganim pokretima ručnog mješača dobro promiješati. Za vrijeme obrade često miješati završni malter kako ne bi došlo do taloženja granulacije.
Ugradnja:	Nanošenje zaribanog maltera: ravnomjerno u veličini granulacije nanijeti čistom, nehrđajućom čeličnom mistrijom/gladilicom. Na vezane površine malter se ugrađuje tehnikom „svježe u svježe“ bez prekidanja. Strukturisanje zaribanog maltera: željena struktura postiže se odgovarajućim alatom za zaribavanje (stiroporni/plastični gleter). Potrebno je obratiti pozornost na pravovremeno strukturisanje. Redovito čišćenje alata za strukturisanje je vrlo važno!
Napomene:	Debljina sloja tankoslojnog završnog maltera: nanosi se u maksimalnoj veličini zrna. Sve spojeve i otvore (prozori, okviri prozora, vrata, itd.) prije obrade prekriti, radi zaštite od nečistoće i oštećenja. Čeličnim gleterom postiže se ujednačeniji nanos nego kod upotrebe plastičnog gletera. Kako bi se izbjegle promjene u boji i karakteristikama maltera, ne raditi različitim alatom. Molimo da obratite pozornost na aktualne „Smjernice za obradu maltera“, austrijske radne zajednice za maltere, BFS tehničke listove, tehničke listove stručnog udruženja za obradu maltera na bazi umjetne smole e.V. i IWM smjernice.
Upozorenja:	Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.
Upute za obradu:	Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakiranja i ne miješati s novim materijalom. Alat nakon upotrebe temeljito očistiti. Tijekom procesa vezivanja, posebno kod upotrebe grijalica, treba stvoriti povoljne uslove za sušenje i stvrdnjavanje materijala (npr. prozračivanjem). Direktno grijanje maltera nije dozvoljeno.
Skladištenje:	Skladištiti zatvoreno i na hladnom, zaštititi od smrzavanja. Rok upotrebe: najmanje 12 mjeseci.
Certifikati:	



RÖFIX SP INNEN

dekorativni malter/žbuka

Opšte napomene:

Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći.
Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.
Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu .
Kod pastoznih završnih žbuka podloga mora imati otpornost na pritisak od minimalno 1,5 N/mm².
Ne primjenjivati na vlažnim podlogama i vodoravnim površinama koje su opterećene vodom.
Ne možemo preuzeti odgovornost za besprijeckorno sušenje bez mrlja zbog različitosti uvjeta na objektima i gradilištima. Zbog primjene prirodnih sirovina moguće su male razlike u tonu boja.
Ako se koriste obojane žbuke za povezane površine potrebno je cijelu površinu obraditi jednom narudžbom iste žbuke. Kod naknadnog naručivanja potrebno je navesti gradilište i vrijeme prve narudžbe. Materijali koji predugo stoje na skladištu podliježu promjenama boja. Prije upotrebe provjeriti odgovara li materijal naručenom tonu boje. Naknadne reklamacije nećemo priznati.
RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ista kvaliteta.
Naši tehnički savjetnici stoje Vam na usluzi za pitanja vezana uz primjenu, obradu kao i prezentaciju naših proizvoda.
Tehničke vrijednosti odnose se na osnovne proizvode. Toniranjem ili bojanjem moguća su odstupanja od tehničkih karakterističnih podataka. Kod navoda o karakterističnim podacima radi se o prosječnim vrijednostima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina u našim proizvodima moguće je manje odstupanje od određenih vrijednosti pri pojedinim isporukama. Kod oslojavanja podloga koje ovdje nisu opisane nužno se konsultovati s nama. Tonovi boje kod naknadnog naručivanja mogu blago odstupati u odnosu na ton-kartu, po potrebi izvršiti probu na gradilištu. Podaci o vremenu stajanja vrijede u laboratorijskim uslovima (20°C/65%rvz) i mogu se mijenjati u zavisnosti o uslovima na gradilištu.
Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list.