



RÖFIX P50


Staklena mrežica za armiranje

Pravne i tehničke napomene: Prilikom ugradnje naših proizvoda potrebno je obratiti pažnju na važeće tehničke listove, držati se općenitih kao i specifičnih regionalnih normi, kao i preporuka pojedinih nacionalnih strukovnih udruga.

Područja primjene: Sistemski ispitana, univerzalno primjenjiva staklena mrežica za armiranje s RÖFIX malterom za armiranje i renoviranje.
Komponenta RÖFIX kontaktnih termo-izolacionih sistema.
Kao visokovrijedna mrežica za armiranje za mase za renoviranje na unutarnjim i vanjskim podlogama.

- Svojstva:**
- Prikladno za sanaciju pukotina
 - Ne sadrži PVC
 - Bez omeštivača
 - Koeficijent istezanja može se usporediti sa sljedećim žbukama.
 - Veličina oka: cca. 4-5 mm

Ugradnja:



| Tehnički podaci | | |
|-----------------------------|--|------------------------|
| SAP šifra: | 2000569341 | 2000957470 |
| ERGO | 42034 | |
| Vrsta pakovanja | | (cilindar) |
| Jedinica po paleti | 33 Jed/pal. | 33 Jed/pal. |
| Količina u jednom pakovanju | 50 m ² /jed | 55 m ² /jed |
| Dužina | 5.000 cm | |
| Širina | 100 cm | 110 cm |
| Boja | narančasta | |
| Potrošnja | oko 1,1 g/m ² | |
| Veličina oka | | 4 x 4 mm |
| Dopuštenje | ETA-04/0033 (ETAG 004) ETA-04/0034 (ETAG 004) ETA-04/0078 (ETAG 004) ETA-05/0125 (ETAG 004) ETA-06/0184 (ETAG 004) | |
| Pakovanje | Omotane PE-folijom koja se može reciklirati. | |
| Temperatura podlage | > 5 °C | |
| Težina | oko 160 g/m ² | |

Sastav: • Tekstilno-staklena mrežica s visokovrijednom impregnacijom.

Uslovi obrade: Za vrijeme ugradnje i sušenja, temperatura okoline tj. podlage ne smije pasti ispod +5 °C.

Ugradnja: **Zaštita za mehanički iznimno opterećene dijelove fasade:** ukoliko je s ciljem povećanja otpornosti fasade na udarce potrebno ugraditi dodatni armaturni sloj s mrežicom od staklenih vlakana, prvi se armaturni sloj izvodi s mrežicom bez preklapanja na rubovima. Prije ugradnje drugog armaturnog sloja potrebno je pričekti minimalno 24 sata da prethodni sloj osuši. Ugradnja drugog armaturnog sloja vrši se na standardni način, s minimalnim preklapanjem 10 cm na rubovima u odnosu na prvi sloj. Rezani rubovi mrežice moraju uvijek biti punoplošno prekriveni mortom - opasnost od prijenosa kapilarne vlage.



RÖFIX P50

Staklena mrežica za armiranje

| | |
|---------------------------|--|
| Napomene: | Mrežicu je potrebno štititi od mehaničkog oštećenja (npr. skidanje sloja mistrijom). Pripremljene i skrojene komade mrežice ne savijati. |
| Upozorenja: | U skladu sa zakonom o kemikalijama nije potrebno označavati. Detaljne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosni list. |
| Upute za ugradnju: | Mrežicu za armiranje površinski utisnuti bez nabora u svježe ugrađenu i nazubljenu podložnu žbuku s preklopom na spojevima min. 10 cm. Razvući i zaglatiti materijal gleterom tako da potpuno prekriva mrežicu. Po potrebi poravnati letvom. Mrežica za armiranje ugrađuje se površinski ali uz potpuno prekrivanje. Debljina prekrivanja treba iznositi pribl. 1 mm - na spojevima gdje se mrežica preklapa barem 0,5 mm. Rubni dijelovi mrežice moraju se preklapati barem 10 cm. Kao oznaka za preklapanje koriste se crne rubne trake. Na otvorima objekta (prozori, vrata) potrebno je izvesti dijagonalno armiranje trakama od mrežice za armiranje (min. dimenzije 20 x 40 cm). Moguće je koristiti i gotova dijagonalna ojačanja približno istih dimenzija. Dijagonalno armiranje ugrađuje se prije armiranja cijele površine. Ako je mrežica rezana, npr. u području umetanja sidara, dodatnu traku mrežice potrebno je ugraditi preko samog mjesta urezivanja. |
| Opšte napomene: | Ovim listom svi prijašnji podaci postaju nevažeći. Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu. Podaci su izrađeni pažljivo i savjesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, niti ikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namjenu. RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podliježu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osigurana stalna, ujednačena kvaliteta. Za sva vaša pitanja u svezi primjene, ugradnje i prezentacije naših proizvoda na raspolaganju su vam naši prodajno-tehnički savjetnici. Ažurirane tehničke listove potražite na našoj web-stranici www.roefix.ba ili zatražite u našim poslovnicama. |