



Creteo® Inject CC 778

Injekcijska malta


Pravne in tehnične informacije: Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnosti splošnimi in posebnimi standardi države (UNI, ONORM, SIA itd.) ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj (npr. SMGV, OAP, QG-WDS).

Področja uporabe: Uporaba kot injekcijska malta za popolnoma zapolnjena nenapeta ali prednapeta sidra, pritrdilna sidra ali mikrostebre.
Primerna tudi za zapolnjevanje votlih prostorov in vrzeli/razpok.
Specialne dodatke lahko dodamo le z dovoljenjem proizvajalca.

Lastnosti materiala:

- Skoraj brez skrčkov
- Visoka tlačna trdnost
- Tiksotropna

Obdelava:



Tehnični podatki	
SAP šifra:	2000148316
NAV-Art. Nr.:	141468
Način pakiranja	
Enota na paleto	48 EN/p
Enota na paleto	25 kg/EN
Zrnavost	0 - 0,09 mm
Izkoristek/liter	pribl. 14,5 l/EN
Izkoristek	pribl. 14,5 l/EN
Potrebna količina vode	pribl. 8 l/EN
Spec. gostota suhe malte	pribl. 1.643 kg/m ³
Nasipna gostota (B3345)	pribl. 1,05 kg/l
Spec. toplotna kapaciteta	pribl. 1 kJ/kg K
Tlačna trdnost (7 d)	≥ 20 MPa
Tlačna trdnost (28 d)	≥ 30 MPa
Pakiranje	V papirnatih vrečah, zaščitenih pred vlago.

Osnova materiala:

- Cement
- Mineralno polnilo

Pogoji pri izvedbi: Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5°C.

Priprava materiala: Navedena razlivnost (ABM, flow diameter) je določena v skladu z standardom EN 445:2007 za tiksotropne malte. Jeklena ali plastična cev z notranjim premerom 39 mm in višino 60 mm. Za vbizgavanje ali injiciranje lahko uporabimo vseobičajne polžaste in batne črpalke, ki ustrezajo zahtevam razpisa.

Varnostna opozorila: Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!

Skladiščenje: Hraniti na suhem, na lesenih paletah.
Rok uporabe je najmanj 12 mesecev. V skladu z Uredbo 1907/2006/ES, Priloga XVII, pri 20 °C, 65 % rel. zračne vlage.



Creteo® Inject CC 778

Injekcijska malta

Splošna opozorila:

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.

Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe.

Izdelki ROFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost.

Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba.

Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.