



## HYDROPHOB 1010

Hydrofobizačný transparentný náter

**Oblasť použitia:**

Prípravok je určený na povrchovú hydrofobizáciu nasiakavých povrchov stavebných prvkov v interiéri a exteriéri.

Navrhnuté na ochranu fasády pred prenikaním dažďovej vody a agresívnych látok.

Vhodný na minerálne, vápenno-cementové, vápenné a sadrové omietky, obklady z kameňa, betón a terazzo, dekoratívne prvky zo sadry, nátery (silikátové, silikónové a akrylátové), steny z lícových tehál, klinker tehál, pálených a silikátových tehál, na keramické obklady a dlažbu, cementovláknité dosky atď.

Po vyschnutí tvorí v podklade paropriepustnú vrstvu, ktorá znižuje absorpciu vody, chráni pred mrazom a kryštalizáciou solí, zamedzuje usádzaniu nečistôt a biologickej agresii.

**Vlastnosti:**

- Jednoduché použitie
- Paropriepustná
- Znižuje absorpciu vody
- Znižuje usadzovanie nečistôt
- Mrazuvzdorná
- Vodoodolná
- Efektívny
- Hydrofóbna

**Spracovanie:**

Technické údaje		
Číslo výrobku	692485	579161
Druh obalu		
Množstvo v balení	1 ltr.	5 ltr.
Množstvo na paletu	12 Stk./Ktn.	120 ks./pal.
Farba	Bezfarebný	
Spotreba	0,1 l/m <sup>2</sup>	

**Dalšie technické údaje:**

**Hustota:** cca 1,00 g/cm<sup>3</sup>

**pH:** 6-8

**Vodoodolnosť:** po 4 hodinách

**Úplný hydrofóbny účinok vzniká:** po 7 dňoch

**Materiálové zloženie:**

- Voda
- Funkčná emulzia polysiloxánu

**Podklad:**

Podklad musí byť očistený, nesúdržné časti odstrániť.

Podklad očistiť od prachu, sadzí, mastnoty alebo iných antiadhéznych prostriedkov, ktoré spôsobujú zníženie priľnavosti.

Hrdzavé znečistenia, flaky, vápenno-cementové výkvety je nutné odstrániť prípravkom SCHLAMM-SPÜLUNG 1007. Na biologické znečistenia (plesne, machy, riasy) použiť ALGENKILLER 1008 a následne mechanicky očistiť kefou alebo špongiou, následne ošetriť fungicídnym prípravkom. Nevyzreté povrchy by mali byť starostlivo chránené.

Poškodené podklady (trhliny, chýbajúce časti atď) vyspraviť vopred vhodnou maltovou zmesou, ktorá musí byť pred aplikáciou penetračného náteru dostatočne vyschnutá a naviazaná.

**Príprava výrobku:**

Výrobok je pripravený na použitie. Neriediť a nemiešať s inými materiálmi. Pred aplikáciou obsah balenia dôkladne premiešať.

**Spracovanie:**

Prípravok sa nanáša štetcom alebo valčekom, pri väčších plochách striekaním pokiaľ podklad nie je nasýtený. Aplikovať minimálne dvakrát. Ďalšia vrstva sa nanáša, keď prípravok nasiakne a povrch vyzerá opticky sucho.

Pri znečistení okien alebo dverí čo najskôr očistiť vodou. Impregnované povrchy chrániť až pokiaľ prípravok nezaschne.



**KREISEL®**

## HYDROPHOB 1010

Hydrofobizačný transparentný náter

---

<b>Podmienky spracovania:</b>	Počas spracovania a vytvrdzovania materiálu nesmie teplota vzduchu a podkladu klesnúť pod +5°C a vystúpiť nad +25°C.
<b>Skladovanie:</b>	Maximálne 12 mesiacov od dátumu výroby, na suchom mieste v uzatvorenom nepoškodenom obale pri teplote od +5°C do +25°C, na mieste nedostupnom deťom, zabezpečeným pred priamym slnečným žiarením, vzdialenom od zdrojov tepla a otvoreného ohňa. Transportovať bežnými nákladnými vozidlami pri teplote vyššej ako +5°C.
<b>Všeobecné informácie:</b>	Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Informácie uvedené v tomto technickom liste predstavujú naše terajšie poznatky a praktické skúsenosti. Údaje samotné nepredstavujú žiadny právny vzťah alebo iné vedľajšie záväzky. V zásade nezbavujú zákazníka možnosti, aby výrobok samostatne skontroloval ohľadom jeho vhodnosti na zamýšľaný účel použitia. Naše produkty podliehajú rovnako ako všetky použité suroviny nepretržitej kontrole, čím je zaručená konštantná kvalita. V prípade potreby žiadajte našu technickú a poradenskú službu. Aktuálne technické listy nájdete na našej internetovej stránke.