



## Creteo® Gala CC 633

Drenažni beton z dodatkom tufa/podložni beton

### Rechtliche und technische Hinweise:

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen (UNI, ÖNORM, SIA, etc.) und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände (z.B.: SMGV, ÖAP, QG-WDS) zu berücksichtigen.

### Anwendungsbereiche:

Izdelek se lahko uporablja na ustrezni podlagi znotraj in zunaj objektov kot drenažni beton oz. kot podložna malta za polaganje tlakovcev ali plošč (granit, naravni kamni ipd.) ter za vstavljanje robnikov pri gradnji cest in poti.

Učinkuje kot drenaža, za odvajanje površinske vode skozi podlago.

Količina odpadne vode v kanalu se ne poveča.

### Eigenschaften:

- Prekine kapilarno navzemanje vlage
- Odporen proti kolesnicam
- Preprečuje zastojno mokroto in poškodbe zaradi vlage
- Odporno proti zmrzovanju in soli

### Verarbeitung:



Tehnični podatki	
SAP šifra:	2000148346
NAV šifra:	141558
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	36 EN/p
Menge pro Einheit	40 kg/EN
Körnung	2 - 8 mm
Izkoristek/liter	pribl. 21 l/EN
Poraba	pribl. 17 kg/m <sup>2</sup> /cm
Izkoristek	pribl. 21 l/EN
Navodilo za uporabo	Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike.
Wasserbedarfsmenge	pribl. 4 l/EN
Schichtdicke	> 4 cm
Spec. gostota suhe malte	1.885 kg/m <sup>3</sup>
Specifična gostota sveže malte (EN1015-6)	pribl. 2.000 kg/m <sup>3</sup>
Druckfestigkeit (28 d)	≥ 20 MPa
Biegezugfestigkeit (28 d)	≥ 3 MPa
Konzistenčni razred	F2
Brandverhalten	Razred A1
Debelina nanosa	> 5*10 <sup>-3</sup> m/s
Vsebnost vode	pribl. 0,05

### Materialbasis:

- Cement
- Tras
- Dodatki za izboljšanje obdelovalnih lastnosti



## Creteo® Gala CC 633

Drenažni beton z dodatkom tufa/podložni beton

<b>Podlaga:</b>	Podlaga (nosilni sloj) mora biti vodoprepusten ali se mora vgraditi naklon, tako da se prebijajoča voda v vsakem času lahko more transportirati.
<b>Priprava materiala:</b>	1 vrečo malte Röfix zmešamo v pretočnem mešalniku, prostopadnem mešalniku ali z rotorskim vretenom.
<b>Verarbeitung:</b>	Racionalno obdelavo dosežemo s pretočnim mešalnikom za beton.
<b>Varnostna opozorila:</b>	Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!
<b>Obdelava informacij:</b>	Za doseg optimalne kvalitete betona je potrebna zadostna zgostitev (tolkač, stresalna plošča). Sveže pripravljeno malto vgradimo v eni uri.
<b>Lagerung:</b>	Hraniti na suhem, na lesenih paletah. Rok uporabe je najmanj 12 mesecev. V skladu z Uredbo 1907/2006/ES, Priloga XVII, pri 20 °C, 65 % rel. zračne vlage.
<b>Allgemeine Hinweise:</b>	Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.