



Creteo®Gala CC 649 groba

fugirna malta za tlakovce

Rechtliche und technische Hinweise: Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen (UNI, ÖNORM, SIA, etc.) und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände (z.B.: SMGV, ÖAP, QG-WDS) zu berücksichtigen.


Anwendungsbereiche: Za zapolnjevanje fug v zidu iz naravnega in lomljenega kamna, robnikov in stikov v oblogah. Nije primjeren za mramor ili drugi prirodni kamen koji je sklon mijenjanju boje. Röfix mort za fugiranje je otporan na mraz i otopljene soli prema ÖNORM B 3303. Najmanjša širina fuge ne sme biti pod 10 mm.

Eigenschaften:

- Odporno proti zmrzovanju in soli
- Visoka vremenska obstojnost

Verarbeitung:



Tehnični podatki	
SAP šifra:	2000148314
NAV šifra:	141457
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	42 EN/p
Menge pro Einheit	25 kg/EN
Körnung	0 - 4 mm
Izkoristek/liter	pribl. 16 l/EN
Izkoristek	pribl. 16 l/EN
Wasserbedarfsmenge	4 l/EN
Spec. gostota suhe malte	1.957 kg/m ³
Druckfestigkeit (28 d)	≥ 25 MPa
Razred ekspozicije	XF4

Materialbasis:

- Cement
- Tras
- Izbrani pesek
- Modificirano z umetnimi dodatki
- Delež organskih sestavin < 5%
- Dodatki za izboljšanje obdelovalnih lastnosti

translated-sv-Verarbeitungsbedingungen: Premazi so prilagojeni za plemenite omete in ne ogrožajo pozitivne lastnosti paroprepustnosti ometa.

Priprava materiala: Izdelek zmešamo s predpisano količino čiste vode z ustrezno mešano napravo (priporočamo uporabomešalnika na visoke obrate), da dobimo homogeno maso brez grudic, primerno za strojno vgradnjo s črpalko.

Varnostna opozorila: Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!

Lagerung: Hraniti na suhem, na lesenih paletah. Rok uporabe: najmanj 6 mesecev. V skladu z Uredbo 1907/2006/ES, priloga XVII, pri 20 °C, 65 % rel. zr. vl.



Creteo® Gala CC 649 groba

fugirna malta za tlakovce

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.
Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.
Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.
Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.
Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.