

RÖFIX EPS-P 035

izolacijska plošča za podzidek

Rechtliche und technische Hinweise: Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen (UNI, ÖNORM, SIA, etc.) und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände (z.B.: SMGV, ÖAP, QG-WDS) zu berücksichtigen.

Anwendungsbereiche: Visokoeekspandirana stiroporna plošča iz trde pene EPS-F30 (WLG 035) za izolacijo podzidkov. Z vaflijo podobno površino. Primerna za stare in nove objekte.

Eigenschaften:

- Optimirane izolacijske lastnosti
- Točne mere zaradi modela v katerega speljujemo peno
- Visoka obstojnost oblik tudi pri visokih temperaturah in obremenitvah
- Brez HFCKW in HFKW

Verarbeitung:



Tehnični podatki					
SAP šifra:	2000148134	2000148771	2000148772	2000148773	2000150873
NAV šifra:	111325	111327	111328	111329	118886
Verpackungsart					
Einheit pro Palette	5 Kom./EN	4 Kom./EN	3 Kom./EN	3 Kom./EN	2 Kom./EN
Menge pro Einheit	2,5 m ² /EN	2 m ² /EN	1,5 m ² /EN	1,5 m ² /EN	1 m ² /EN
Debelina	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm
Širina	1.000 mm				
Višina	500 mm				
Paroprepustnost μ	pribl. 60				
Koeficient toplotne prevodnosti λ d	0,031 W/mK				
Strižna trdnost	≥ 150 kPa				
Vodovpojnost	$< 0,03$ kg/m ² h				
Spec. gostota srednjega sloja	pribl. 30 kg/m ³				
Kategorija popusta	2,9 m ² K/W	3,5 m ² K/W	4,1 m ² K/W	4,65 m ² K/W	5,25 m ² K/W
Temperatura podlage	> 5 °C				
Brandverhalten	E (EN13501-1)				


Materialbasis:

- Stiroporni izolacijski material iz hidrofobnega trdnega penastega materiala, proizvedenega na osnovi toplotne obdelave ekspaniranega polistirenskega granulata.

translated-sv-Verarbeitungsbedingungen: Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C.

Varnostna opozorila: Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!

Lagerung: Suho, zaščititi pred valgo in intenzivnim UV sevanjem (sonce, svetloba). Rok uporabe najmanj 12 mesecev.



RÖFIX EPS-P 035

izolacijska plošča za podzidek

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.

Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen.

Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.

Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.

Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.

Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.