



RÖFIX 351

Правни и технически указания: При обработката на нашите продукти трябва да се съблюдават указанията в техническите карти, спазването на общовалидните и специфичните национални наредби и приложения, както и указанията на браншовите организации.

Области на приложение: Варова шпакловка без цимент за заглаждане на повърхността на хастарни мазилки във вътрешни помещения. Дебелина на слоя до 3 mm.
Да се боядиса с подходяща боя.

- Свойства:**
- Добра обработваемост
 - Може да се шлайфа
 - Силно паропропусклива

Начин на обработка:



Технически данни

SAP-Art. Nr.:	2000569451
NAV-Art. Nr.:	120118
Вид опаковка (ОП)	(
Единици на пале	
Разфасовка	25 Kg/опак
Цвят	бял
Разходна норма	ок. 1,5 kg/m ² /mm
Указание за разходните норми	Разходните норми са ориентировъчни и зависят до голяма степен от основата и от техниката на обработка.
Необходимо количество вода	ок. 11,5 l/опак.
Минимална дебелина на слоя	1 mm
плътност в сухо състояние	ок. 1.000 kg/m ³
Коефициент на проницаемост на водни пари μ	ок. 15
Стойност на pH	ок. 13
Специфичен топлинен капацитет	ок. 1 J/kg K
Информация за опаковката	Във влагозащитени хартиени торби.
Температура на основата	> 5 - < 30 °C
Реакция на огън	A1 (EN 13501-1)

- Основа на материала:**
- Въздушна вар
 - Бяло мраморно брашно
 - Органични добавки < 5%

Условия по време на обработка: По време на обработката и фазата на съхнене, температурата на околната среда и на основата не трябва да пада под +5 °C.

Основа: Основата трябва да е без прах и замърсявания.
Варови/циментови хастарни мазилки могат да се измазват след втвърдяване.



RÖFIX 351

Предварителна обработка на основата:	Силно попиващи основи се пръскат предварително равномерно с вода или се грундират с подходящ грунд за изравняване на попиваемостта (изключение правят гипсовите мазилки). Гладки бетонови повърхности се обработват предварително с RÖFIX строително лепило/шпакловъчна смес. Съгласно предписанията, неравности в основата на мазилката се изравняват предварително със съответните шпакловки, като напр. RÖFIX Renoplus, Renostar.
Приготвяне:	Сухата смес се сипва в чист съд с чиста вода и се разбърква хомогенно с нискооборотна електрическа бъркалка. След като се разбърка се оставя да отлежи за ок. 10 минути (време на зреене). След това отново за кратко се разбърква. За подобряване на консистенцията (еластичността) на материала, разбърканият варов продукт се покрива с малко вода.
Начин на обработка:	Нанася се с подходяща неръждаема стоманена маламашка. За постигане на висококачествена повърхност, най-вече при грапави хастарни мазилки, след изсъхване на първия слой се полага втория слой.
Указания:	Преди започване на работа, съседни елементи като (прозорци, первази, врати и др.) се покриват, с цел да се избегнат замърсявания и повреди. Да не се използва материал от отворени стари опаковки и да не се смесва с пресен материал.
Съвети за безопасност:	Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.
Указания за обработка:	Време на съхнене преди нанасяне на крайното покритие ок. 24 часа (в зависимост от температурните и климатични условия). Пресният разтвор се обработва в рамките на 6 часа. При изсъхване да се проветрява добре. Появилите се по време на обработка неравности могат след около 3 до 5 дни да се отстранят с шкурка (размер 180/220). Бои или тапети могат да се полагат след пълното изсъхване на продукта (ок. 4 седмици).
Съхранение:	На сухо място, върху дървени скари. Срок на годност: min. 12 месеца.
Общи указания:	С тази техническа карта се анулират всички предишни издания. Актуални технически карти може да намерите на www.roefix.com или да поискате от търговския представител. Подробни указания може да намерите в информационния лист за безопасност. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му. Продуктите на RÖFIX както и използваните сировини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество. Техническите параметри се отнасят за основните продукти. При оцветяване са възможни отклонения от техническите показатели. Посочените стойности са средни стойности. Поради употребата на естествени сировини може да има незначителни разлики в отделни доставки. При покрития на основи, които не са посочени тук, е необходимо да се свържете с нас. При допълнителни поръчки може да има незначителни отклонения в цветовете и за това да се направи mostreni площи на обекта. Технологичното време на изчакване важи при лабораторни условия (+20 °C/65 % отн. влажност) и в зависимост от условията на строителния обект, могат да се променят. От тази информацията не произтича гаранция за достоверност и изчерпателност, не се носи отговорност за предявени претенции и не е обвързваща за клиентите. Валидни са също така и техническите карти на останалите RÖFIX продукти, които са цитирани в тази техническа карта. При употреба и основи, които не са посочени в тази техническа карта е необходимо да се свържете с нас. Нашите технически консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продуктите.