

RÖFIX Renopor®

Prozorski okvir


Pravne i tehničke napomene: Kod ugradnje naših proizvoda treba da se obrati pažnja na važeće tehničke listove, na uopštene i specifične regionalne norme i preporuke pojedinih nacionalnih stručnih udruženja.

Područja primene: Za unutarnju izolaciju udubljenja na prozorima kod RÖFIX renopor sistema.

Karakteristike:

- Toplotno-izolacione karakteristike
- Negorivo
- Sprječava kondenzacije putem velike kapilarnosti
- Brza, ekonomična ugradnja

Ugradnja:



Tehnički podaci		
SAP šifra:	2000153117	2000153097
NAV šifra:	122143	121597
Vrsta pakovanja		
Jedinica po paleti	2,5 m²/jed	1,25 m²/jed
Količina u jednom pakovanju	20 Kom./jed.	10 Kom./jed.
Debljina	10 mm	20 mm
Dužina	500 mm	
Širina	250 mm	
Napomena o potrošnji	Vrednosti potrošnje su orijentacione i jako zavise od podloge i tehnike ugradnje.	
Nasipna gustina suvog maltera	290 kg/m³	
Paropropustljivost μ	7	
pH-vrednost	10	
Spec. kapacitet toplote	1 J/kg K	
Čvrstoća na pritisak (28 d)	1,4 N/mm²	
Čvrstoća pri savijanju	0,8 N/mm²	
Vodoupojnost	80 kg/m²	
Sertifikat o ispitivanju	IBR Rosenheim, D - Institut za građevinsku biologiju	
Reakcija na požar	A1 (EN 13501-1)	


Sastav:

- Kreč
- Kalijevo vodeno staklo
- Bez cementa

Uslovi obrade: Za vreme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne sme da bude ispod +5°C ni iznad +30°C.
Za vreme obrade i stvrdnjavanja materijala, a najmanje tokom 3 dana, štiti od smrzavanja.

Napomene: Završni malteri ili premazi na malterima za saniranje moraju ispunjavati uslove prema WTA - smernicama. Nepodesni materijali mogu dovesti do problema pri prijanjanju ili mogu uticati na samu funkcionalnost sistema za saniranje.
Vrede opšta pravila za kupce, WTA smernice „Sistemi maltera za saniranje - 2-9-04/D“ odnosno SIA tehnički list 2003 „Malteri za saniranje i sistemi maltera za saniranje“.

Upozorenja: Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.



RÖFIX Renopor®

Prozorski okvir

Uputstva za ugradnju:

Ne obrađivati na direktnom sunčevom svetlu, jakom vetru i visokoj vlazi vazduha.
Ne koristiti materijal iz već otvorenih, starih pakovanja i ne mešati sa novim materijalom.
Svež malter ugraditi unutar 2 sata.

Deklaracija:

Opšte napomene:

Sa ovim listom svi prethodni podaci postaju nevažeći.
Podaci u ovom tehničkom listu odgovaraju našim sadašnjim saznanjima i iskustvu.
Podaci su izrađeni pažljivo i savesno, ali bez garancije za tačnost i potpunost i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za naknadne odluke korisnika. Podaci sami po sebi ne stvaraju nikakvu zakonsku obavezu, takođe ne predstavljaju nikakve dodatne obaveze. Ne oslobađaju kupca obaveze da izvrši probu prikladnosti materijala za predviđenu namenu .
RÖFIX proizvodi kao i sve sadržane sirovine podležu stalnom, kontinuiranom nadzoru, čime je osiguran stalni, isti kvalitet.
Naši tehnički savetnici stoje vam na usluzi za sva pitanja vezana uz primenu, ugradnju i prezentaciju naših proizvoda.
Ažurirani tehnički listovi nalaze se na sajtu www.roefix.rs ili se mogu zatražiti u našim poslovnica.

Detaljna uputstva možete da potražite na posebnim bezbednostnim listovima. Pre upotrebe obavezno proučiti bezbednostni list.