



# Creteo<sup>®</sup>Repair CC 151

Sanacijska masa za beton R2

**Rechtliche und technische Hinweise:** Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen (UNI, ÖNORM, SIA, etc.) und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände (z.B.: SMGV, ÖAP, QG-WDS) zu berücksichtigen.

**Anwendungsbereiche:** Kvalitetna malta za popravila betonskih površin na mineralni osnovi z dodatki za oprijemanje. Nanašamo eno- ali dvoplastno. Uporablja se za zaščito in popravila betonskih nosilnih konstrukcij po EN 1504, pri katerih sanacijska malta ni izpostavljena statičnim obremenitvam. Specialne dodatke lahko dodamo le z dovoljenjem proizvajalca.

- Eigenschaften:**
- Dober oprijem
  - Skoraj brez skrčkov
  - Obstojen pri trajni vlagi in vodi
  - Nizek modul elastičnosti
  - Izjemna ročna in strojna obdelavnost

**Verarbeitung:**



Tehnični podatki	
SAP šifra:	2000148459
NAV šifra:	144646
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	24 EN/p
Menge pro Einheit	15 kg/EN
Körnung	0 - 0,09 mm
Poraba	pribl. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm
Izkoristek	pribl. 10,2 l/EN
Wasserbedarfsmenge	pribl. 3,3 l/EN
Schichtdicke	> 1 - max. 4 mm
Gostota strjenega betona (EN 12390-7)	1.750 kg/m <sup>3</sup>
Spec. toplotna kapaciteta	pribl. 1 kJ/kg K
Druckfestigkeit (7 d)	12 MPa
Druckfestigkeit (28 d)	19 MPa
Natezna trdnost	≥ 0,8 MPa
E-Modul	10,3 GPa
Certifikat o preiskusu	Hartl Ges.m.b.H. Preiskušano v skladu z EN 1504-3.
Nadzor	Zunanji nadzor izvaja akreditirana preizkuševalna ustanova. Interna kontrola proizvodnje se izvaja v laboratoriju v naših proizvodnih obratih in zagotavlja konstantno sestavo.
Prosto krčenje	< 0,55 mm/m
Penetracija kloridnih ionov	≤ 0,05 %
Odpornost na temperaturne spremembe	R3 ≥ 0,2 MPa
Kapilarno navzemanje vode	≤ 0,50 kg·m <sup>-2</sup> ·h <sup>-0,5</sup>



# Creteo<sup>®</sup>Repair CC 151

Sanacijska masa za beton R2

Tehnični podatki	
SAP šifra:	2000148459
Verpackungshinweise	V reciklažnih plastičnih vedrih.
Brandverhalten	Razred A1
Gostota strjenega betona	1750
Debelina nanosa	XF4

<b>Materialbasis:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cement</li><li>• Dodatki za izboljšanje obdelovalnih lastnosti</li><li>• Izbrani pesek</li></ul>
<b>translated-sv-Verarbeitungsbedingungen:</b>	Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C. Dokler se površina ne posuši do konca, jo je treba zaščititi pred zmrzaljo, izsušitvijo (neposredna izpostavljenost soncu, vetru) in pred dodatnim vlaženjem (dež).
<b>Podlaga:</b>	Podlaga mora biti suha, brez prahu, nezmrznjena, vpojna, ravna, ustrezno groba in nosilna ter brez cvetenja in ločilnih sredstev – opažnega olja ipd. Priprava površine po smernicah „Vzdrževanje in obnova objektov iz betona in želebetona“. Betonsko podlago potrebno pravočasno in izdatno namočiti.
<b>Priprava materiala:</b>	ROEFIX Malto za popravilo betona z podano količino vode v strojnem paličnem mešalniku mešati ca. 2 minuti do homogene mase malte.
<b>Opombe:</b>	Vse CreteoRepair sanacijske malte (R2, R3, R4) lahko zaščitimo z barvami za zaščito betona katere so preverjene in certificirane po sistemu EN 1504-2. Za negovanje je še posebej primeren proizvod CreteoRepair CC 179 Zaščita proti prehitri izsušitvi z zvišano stopnjo učinkovitosti, če pozneje ne nanese sistemov za zaščito površine. Za negovanje je še posebej primeren proizvod CreteoRepair CC 179 Zaščita proti prehitri izsušitvi z zvišano stopnjo učinkovitosti, če pozneje ne nanese sistemov za zaščito površine.
<b>Varnostna opozorila:</b>	Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!
<b>Obdelava informacij:</b>	Ni dovoljeno uporabljati materiala iz odprte stare embalaže in ni dovoljeno mešati starega materiala z svežim.
<b>Lagerung:</b>	Hraniti na suhem, na lesenih paletah.
<b>Allgemeine Hinweise:</b>	Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.