



RÖFIX 12

Vezni predpremaz

Rechtliche und technische Hinweise:

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen (UNI, ÖNORM, SIA, etc.) und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände (z.B.: SMGV, ÖAP, QG-WDS) zu berücksichtigen.

Anwendungsbereiche:

Spodbujevalec adhezije brez topil na osnovi visokokakovostne disperzije sintetičnih smol in mineralnih dodatkov. Za omet na kritičnih podlagah, npr. gladek beton.
Za izboljšanje oprijema mavčno-apnenih, mavčno-cementnih osnovnih ometov na betonu in kritičnih, neenakomerno vpojnih podlagah.

Eigenschaften:

- Dober oprijem
- Oprijemljiv predpremaz
- Odlična obdelovalnost
- Rdeče obarvan

Verarbeitung:



Tehnični podatki	
SAP šifra:	2000148167
NAV šifra:	117895
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	24 EN/p
Menge pro Einheit	15 kg/EN
Barva	rdeča
Körnung	0 - 1,2 mm
Poraba	pribl. 0,3 kg/m ²
Izkoristek	pribl. 45 m ² /EN
Navodilo za uporabo	Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike.
Wasserbedarfsmenge	6,5 l/EN
gostota	pribl. 1.150 kg/m ³
pH-vrednost	pribl. 12
Čas sušenja	≥ 24 h
Temperatura podlage	> 5 - < 30 °C

Materialbasis:

- Disperzijsko vezivo
- Brez cementa
- Visokokakovosten apnenčasti lomljenec
- Brez disperzije iz umetnih mas
- Na mineralnoj osnovi

translated-sv-Verarbeitungsbedingungen:

Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C.

Dokler se površina ne posuši do konca, jo je treba zaščititi pred zmrzaljo, izsušitvijo (neposredna izpostavljenost soncu, vetru) in pred dodatnim vlaženjem (dež).

Podlaga:

Podlaga mora biti suha, nosilna in brez nečistoč, kot so prah, umazanija, alge, »cvetenje« ipd. Ostanek vlage v podlagi mora biti manjši od utežnih 3,0% (po CM-meritvah).
Odstranimo sredstva ki ustvarjajo, površinske filme (vosak, olje itd.).



RÖFIX 12

Vezni predpremaz

Priprava podlage:	Priporočena je predhodna kontrola površinske trdnosti s praskanjem.
Priprava materiala:	Čas mešanja pri ročnem mešanju naj bo med 2 in 3 minutami. Vsebino vedra pogosto premešati.
Verarbeitung:	Pri obdelavi z valjčkom enakomerno nanašamo konsistenco, gosto kot nekrystaliziran med, tako da dobimo oprijemljivo površino.
Varnostna opozorila:	Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!
Obdelava informacij:	Pri apneno-cementnih ometih, po zadostni strditvi osnovnega ometa, izpeljemo armirni sloj s pomočjo sanacijskih izravnalnih mas RÖFIX Renostar ali RÖFIX Renoplus z vloženo stekleno mrežico RÖFIX P50. Zelo je pomembno redno sprotno čiščenje orodja za strukturiranje! Čas stanja temeljnega ometa pred zemeljskim nanosom: 1 dan na mm. Čas obdelavnosti materiala: ca. 2 uri Ni dovoljeno uporabljati materiala iz odprte stare embalaže in ni dovoljeno mešati starega materiala z svežim.
Lagerung:	Suho, zaščititi pred valgo in intenzivnim UV sevanjem (sonce, svetloba). Rok uporabe najmanj 12 mesecev.
Allgemeine Hinweise:	Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung. Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.