



RÖFIX 224

Tankoslojni omet za strop

Pravne in tehnične informacije: Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Področja uporabe: Lahki tankoslojni omet za notranje površine in stropove iz betona. Vezni premaz ni potreben.

Lastnosti materiala:

- Gladka, nesvetleča površina
- Dobra oprijemljivost
- Enakomerno strjevanje

Obdelava:



Tehnični podatki

SAP šifra:	2000148040
NAV-Art. Nr.:	110117
Način pakiranja	
Enota na paleto	36 EN/p
Enota na paleto	25 kg/EN
Zrnavost	0 - 0,8 mm
Izkoristek/liter	pribl. 33 l/EN
Poraba	pribl. 1,4 kg/m ² /mm
Izkoristek	pribl. 18 EH/m ² /cm
Navodilo za uporabo	Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike.
Potrebna količina vode	pribl. 18 l/EN
Minimalna debelina	3 mm
Spec. gostota suhe malte (EN 1015-10)	< 1.200 kg/m ³
Specifična gostota sveže malte (EN1015-6) (EN 1015-6)	pribl. 1.400 kg/m ³
Paroprepustnost μ	pribl. 10
Toplotna prevodnost λ _{10,suho} (EN 1745:2002)	0,33 W/mK (tablična vrednost) za P=50%
Toplotna prevodnost λ _{10,suho} (EN 1745:2002)	0,36 W/mK (tablična vrednost) za P=90%
pH-vrednost	pribl. 10
Tlačna trdnost (28 d)	pribl. 1,5 N/mm ²
E-Modul	pribl. 1.500 N/mm ²
MG (EN 13279-1)	B1/50/2
Certifikat o preiskusu	HTL Rankweil
Pakiranje	V papirnatih vrečah, zaščitениh pred vlago.
Temperatura podlage	> 5 - < 30 °C



RÖFIX 224

Tankoslojni omet za strop

Osnova materiala:	• Izbrani mavci • Zračno apno • Visokokakovosten apnenčasti lomljenec • Lahki mineralni dodatek • Dodatki za izboljšanje obdelovalnih lastnosti • Delež organskih sestavin < 5% • Na mineralni osnovi
Pogoji pri izvedbi:	Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C ali nad +30 °C.
Podlaga:	Podlaga mora biti suha, nosilna in brez nečistoč, kot so prah, umazanija, alge, »cvetenje« ipd. Kontrola podlage je treba izvesti po standardu ÖNORM B3346 oziroma DIN 18350 oziroma SIA V242. Ostanek vlage v podlagi mora biti manjši od vrednosti 3,0% (po CM-meritvah). Odstranimo sredstva ki ustvarjajo, površinske filme (vosak, olje itd.).
Priprava podlage:	Na skrbno očiščenih in suhih betonskih površinah ne potrebujemo nanašati nikakršnega kontaktnega premaza.
Priprava materiala:	Pri „ročni izdelavi“ zmešamo eno vrečo s potrebno količino čiste vode in mešamo z ustreznim mešalnikom, do homogene mase brez grudvic, nato nanesemo z letvijo ali gladilko in gladimo.
Obdelava:	Pri strojni obdelavi nanašamo z običajnimi stroji za ometavanje in nato zgladimo z letvijo ali gladilko na ročaju.
Opombe:	Pred nanašanjem naslednjega sloja preverimo, ali se je podlaga popolnoma presušila. Ometi, ki vsebujejo mavec so neprimerni kot podlaga za omete in barve na osnovi vodnega stekla oziroma na silikatni osnovi. Ni ustrezno za polaganje keramičnih stenskih plošč.
Varnostna opozorila:	Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!
Navodilo za uporabo:	Med strjevanjem – še posebno pri uporabi grelnih naprav – moramo poskrbeti za dobre pogoje sušenja in strjevanja (npr. s kratkotrajnim močnim navzkrižnim zračenjem). Neposredno segrevanje ometa ni dovoljeno. Omete, ki vsebujejo mavec, načeloma nanašamo enoplastno. Barvanje ali polaganje tapet je dovoljeno šele po popolni strditvi proizvoda (pribl. 4 tedne). Pri sušenju poskrbimo za zadostno prezračevanje. Ni dovoljeno uporabljati materiala iz odprte stare embalaže in ni dovoljeno mešati starega materiala s svežim.
Skladiščenje:	Hraniti na suhem, na lesenih paletah. Skladiščenje min. 3 mesece.
Splošna opozorila:	S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitvijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si , lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.