



ROFIX PRONTO

Univerzalna hidrovezjoča malta

Rechtliche und technische Hinweise:

Bei der Verarbeitung unserer Produkte sind die Angaben in unseren technischen Merkblättern zu beachten, sowie die Einhaltung der allgemeinen und jeweiligen spezifischen Ländernormen (UNI, ÖNORM, SIA, etc.) und die Empfehlung der jeweiligen nationalen Fachverbände (z.B.: SMGV, ÖAP, QG-WDS) zu berücksichtigen.

Anwendungsbereiche:

Univerzalna hitrostrdljiva malta iz naravnega hidravličnega apna in francoskega cementa Vicat (rimski cement) za hitro vsakovrstno pritrjevanje na vertikalnih ali horizontalnih površinah iz cementa, opečne modularne opeke, polne opeke, kamnitega zidu iz lomljenega kamna in podobno.

Idealno za pritrjevanje ograj, okenskih ali vratnih okvirjev, vratnih tečajev, tesnilnih pasov in elktroomaric.

Zlasti primerna za renoviranje in ekološko gradnjo.

Eigenschaften:

- Hitro strjevanje (pribl. 5 minut pri +20 °C)
- Ne vsebuje kloridov
- Izredna obdelavnost
- Visoka paroprepustnost
- Majhno krčenje

Verarbeitung:



Tehnični podatki	
SAP šifra:	2000583724
NAV šifra:	145511
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	54 EN/p (IT)
Menge pro Einheit	25 kg/EN
Zrnavost	0 - 1 mm
Izkoristek/liter	pribl. 15 l/EN
Izkoristek	pribl. 15 l/EN
Navodilo za uporabo	Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike. Pri prvem nanosu in pri velikih površinah naredimo vzorčne površine.
Wasserbedarfsmenge	pribl. 3,25 l/EN
Spec. gostota suhe malte (EN 1015-10)	< 2.000 kg/m ³
Paroprepustnost μ	15 - 35
toplotna prevodnost $\lambda_{10^{\circ}\text{suho}}$ (EN 1745:2002)	1,11 W/mK (tablična vrijednost)
toplotna prevodnost $\lambda_{10^{\circ}\text{suho}}$ (EN 1745:2002)	1,21 W/mK (tablična vrijednost)
Spec. toplotna kapaciteta	pribl. 1 kJ/kg K
Druckfestigkeit (1 h)	$\geq 2,5$ N/mm ² (EN 1015-11)
Druckfestigkeit (7 d)	≥ 15 N/mm ² (EN 1015-11)
Druckfestigkeit (28 d)	≥ 27 N/mm ² (EN 1015-11)



RÖFIX PRONTO

Univerzalna hidrovezajoča malta

Tehnični podatki	
SAP šifra:	2000583724
Natezna trdnost (EN 13279-2)	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$
E-Modul	pribl. 20.000 N/mm^2
MG (EN 998-1)	GP CS IV W _c 0
Verpackungshinweise	V papirnatih vrečah, zaščitene pred vlago.
Temperatura podlage	$> 5 - < 30 \text{ }^\circ\text{C}$
Brandverhalten	A1

- Materialbasis:**
- Rimski cement
 - Naravno hidravlično apno po EN 459-1
 - Izbrani pesek
 - Dodatki za izboljšanje obdelovalnih lastnosti
 - Brez organskih dodatkov
 - Brez polimerne disperzije

translated-sv-Verarbeitungsbedingungen: Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod $+5 \text{ }^\circ\text{C}$. Med obdelovanjem in strjevanjem materiala, vsaj prvih 7 dni po vgradnji zaščitimo sveže delovne površine pred zmrzaljo. Izolirne plošče shranjujemo po možnosti v senci in jih polagamo le na zasenčene fasadne strani.

Podlaga: Podlaga mora biti motno vlažna, nosilna, brez prahu in umazanije.

Priprava materiala: Manjše količine izdelka zmešamo s pribl. 20 % čiste vode, mešamo intenzivno ne več kot eno minuto, da nastane homogena, mehko-plastična masa, ki pa ne sme biti tekoča. Svežo malto je pri pribl. $+20 \text{ }^\circ\text{C}$ mogoče vgraditi/obdelovati okoli 4 do 5 minut. Zmešani material vedno porabimo do konca, nikoli ostankov zmešanega materiala ne dodajamo v svežo zmes. Material v odprti embalaži zelo hitro spremeni lastnosti strjevanja.

Varnostna opozorila: Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!

Obdelava informacij: Svežo malto moramo vgraditi v 3 minutah. Med strjevanjem – še posebno pri uporabi grelnih naprav – moramo poskrbeti za dobre pogoje sušenja in strjevanja (npr. s kratkotrajnim močnim navzkrižnim zračenjem). Neposredno segrevanje ometa ni dovoljeno. Pri neugodnem vremenu (vročina, močan veter, fen) ali zelo vpojni podlagi naknadno vlažimo z vodo.

Lagerung: Hraniti na suhem, na lesenih paletah. Rok uporabe: 6 mesecev.



RÖFIX PRONTO

Univerzalna hidrovezojoča malta

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen.

Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen.

Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen.

Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.

Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen für Fragen bezüglich Verwendung und Verarbeitung sowie Vorführung unserer Produkte zur Verfügung.

Den aktuellen Stand unserer techn. Merkblätter finden Sie auf unserer Internet-Homepage bzw. können in der nationalen Geschäftsstelle angefordert werden.

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!