



RÖFIX 980

Specialna malta za zidanje vidnih stikov

Pravne in tehnične informacije:

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnosti splošnimi in posebnimi standardi države (UNI, ONORM, SIA itd.) ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj (npr. SMGV, OAP, QG-WDS).


Področja uporabe:

Za izvedbo eno ali dvodelnih vidnih stikov oziroma zidnih oblog s kasnejšim glajenjem fug. Za močno vpijajoče zidake in kamne. Specialne dodatke lahko dodamo le z dovoljenjem proizvajalca.

Lastnosti materiala:

- Enostavno strojno obdelovanje
- visok izkoristek
- Dobro obdelovanje z zidarsko žlico
- Odporno proti močnim nalivom

Obdelava:



Tehnični podatki		
SAP šifra:	2000952015	2000148117
NAV-Art. Nr.:		110943
Način pakiranja		
Enota na paleto	48 EN/p	
Enota na paleto	25 kg/EN	1.000 kg/EN
Barva	Standard	
Zrnavost	0 - 3 mm	
Izkoristek/liter	pribl. 15,6 l/EN	pribl. 625 l/t
Izkoristek	pribl. 15,6 l/EN	pribl. 625 l/t
Navodilo za uporabo	Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike.	
Potrebna količina vode	pribl. 4,1 l/EN	160 l/EN
Spec. gostota suhe malte	pribl. 1.800 kg/m ³	
Specifična gostota sveže malte (EN1015-6) (EN 1015-6)	pribl. 1.900 kg/m ³	
Nasipna gostota (B3345)	pribl. 1.600 kg/m ³	
Paroprepustnost μ	pribl. 35	
Toplotna prevodnost λ10,suho (EN 1745:2002)	pribl. 0,82 W/mK	
Toplotna prevodnost λ10,suho (EN 1745:2002)	pribl. 0,89 W/mK	
pH-vrednost	pribl. 12	
Spec. toplotna kapaciteta	pribl. 1 kJ/kg K	
Tlačna trdnost (28 d)	10 N/mm ²	
E-Modul	pribl. 12.500 N/mm ²	
Vodovpojnost	< 0,5 kg/m ² *min0,5	
MG (EN 998-2)	M 10	
MG (EN 1015-10)	MK	
MG (MD ita)	M2	



RÖFIX 980

Specialna malta za zidanje vidnih stikov

Tehnični podatki		
SAP šifra:	2000952015	2000148117
Začetna strižna trdnost (oprijemno-strižna trdnost)	pribl. 0,15 N/mm ² (Tabellenwert)	
Vsebnost kloridov	≤ 0,1 M%	
Pakiranje	V papirnatih vrečah, zaščitene pred vlago.	
Temperatura podlage	< 30 °C	
Odpornost na ogenj	A1	

Osnova materiala:

- Cement
- Visokokakovosten apnenčasti lomljenec
- Delež organskih sestavin < 5%

Pogoji pri izvedbi:

Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C ali nad +30°C.
Dokler se površina ne posuši do konca, jo je treba zaščititi pred zmrzaljo, izsušitvijo (neposredna izpostavljenost soncu, vetru) in pred dodatnim vlaženjem (dež).

Priprava podlage:

Zamrznjenih zidakov (s površinsko temperaturo nižjo od 0°C) ne smemo vgrajevati.
Suhe, visoko vpojne zidake pred zidanjem navlažimo (poškropimo).

Priprava materiala:

Eno vrečo RÖFIX malte za zidanje mešamo 2 minuti v pretočnem mešalniku, prostopadnem mešalniku ali v strojnem paličnem mešalniku.
Pri mešanju s prostopadnim mešalnikom damo najprej v mešalnik vodo in nato suho malto.

Obdelava:

Malto naneseemo z ustrezno čisto zidarsko žlico ali maltnimi sanmi.
Malto, ki pri tem izstopa iz ravnine zidu, takoj odstranimo z zidarsko žlico. Tako se opečni zidaki ne umažejo.
Vidne zidake položimo tako, da obe kontaktni površini zidaka namažemo z malto. Pri polaganju tega zidaka posledično zapolnimo tako horizontalne kot tudi vertikalne fuge.
Po zazidavi fuge obdelamo z ustreznim orodjem.
Zidarsko malto najučinkoviteje mešamo z mešalno postajo za malte.
Z žerjavom dvignemo premešano malto za zidanje na mesto vgrajevanja in jo pretresemo v maltarko.
V primeru strojnega nanašanja malte kontroliramo njeno sestavo.

Varnostna opozorila:

Ostale gradbene dele (npr.: steklene ali čiste aluminijske površine) je potrebno konstruktivno ali s premazom zaščititi pred deževnico. Vsi izdelki katere sestavlja apno ali cement so visoko alkalni in lahko razjedajo površine (steklo se lahko „oslepi“, čisti aluminij lahko postane matiran).
Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!

Navodilo za uporabo:

Ni dovoljeno uporabljati materiala iz odprte stare embalaže in ni dovoljeno mešati starega materiala z svežim.
Svežo pripravljeno lepilno malto je potrebno vgraditi v 2 urah.

Skladiščenje:

Hraniti na suhem, na lesenih paletah.
Rok uporabe: najmanj 6 mesecev. V skladu z Uredbo 1907/2006/ES, priloga XVII, pri 20 °C, 65 % rel. zr. vl.



RÖFIX 980

Specialna malta za zidanje vidnih stikov

Splošna opozorila:

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.

Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe.

Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost.

Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitev naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba.

Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.

Upoštevajte aktualne nacionalne normative za uporabo.