



RÖFIX AIRCOLL

Lepilo za nanašanje z valjčkom

Pravne in tehnične informacije:

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnosti splošnimi in posebnimi standardi države (UNI, ONORM, SIA itd.) ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj (npr. SMGV, OAP, QG-WDS).

Področja uporabe:

Elastično, vododporno specialno lepilo za izolacijske plošče vseh vrst (EPS, pluta, mineralna volna).
Za polnopravšinsko, tankoslojno lepljenje na slabo vpojne podlage (npr. vezane plošče, V100- in OSB- plošče, les).
Le za gladke in ravne podlage, ki morajo biti izravnane pod 2 mm.
Neprimerno za vtiskanje steklene mreže.

Lastnosti materiala:

- Zelo izboljša oprijem
- Hitro, varčno obdelovanje

Obdelava:**Tehnični podatki**

SAP šifra:	2000148410
NAV-Art. Nr.:	142970
Način pakiranja	
Enota na paleto	24 EN/p
Enota na paleto	20 kg/EN
Barva	naravno bela
Poraba	pribl. 1,8 kg/m ² /mm
Navodilo za uporabo	Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike.
Debelina nanosa	< 1 mm
Pakiranje	V reciklažnih plastičnih vedrih.
Temperatura podlage	> 5 - < 25 °C

Osnova materiala:

- Disperzijsko vezivo
- Polnila (mineralna)

Pogoji pri izvedbi:

Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5°C.
Dokler se površina ne posuši do konca, jo je treba zaščititi pred zmrzaljo, izsušitvijo (neposredna izpostavljenost soncu, vetru) in pred dodatnim vlaženjem (dež).

Podlaga:

Podlaga mora biti suha, nosilna in brez nečistoč, kot so prah, umazanija, alge, »cvetenje« ipd. Primerna samo za ravne podlage.

Priprava podlage:

Odstranimo ločilna sredstva s slojem filma (opažno olje ipd.). Kredaste ali peskaste površine utrdimo z globinskim predpremazom ali jih odstranimo.

Priprava materiala:

Dobavljen produkt je pripravljen za takojšnjo uporabo.
Skrbno z ustreznim mešalnikom premešamo. V kolikor je potrebno zmešamo z malo vode, da dobimo ustrezno obdelovalno konsistenco.

Obdelava:

Nanašamo po celotni podlagi z zobato gladilko (velikost zoba 4 mm) ali z ustreznim valjčkom (npr. valjček iz ovčje kože).
Nabrizgamo z ustreznim strojem, razvlečemo in s ploščo za zaribanje vzpostavimo željeno strukturo.

Varnostna opozorila:

Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!



RÖFIX AIRCOLL

Lepilo za nanašanje z valjčkom

Navodilo za uporabo:	<p>Lepljenje mora potekati hitro in brez zastojev, saj tako preprečimo tvorbo površinske srajčke na lepilu.</p> <p>Čas obdelave: 10-15 min (pri +20°C/65% rel. vlažnosti zraka).</p> <p>Lepilo se strdi med sušenjem. Nevpojne in hladne lepilne podlage kot tudi visoke debeline lepila podaljšujejo njegovo strjevanje.</p> <p>Ni dovoljeno uporabljati materiala iz odprte stare embalaže in ni dovoljeno mešati starega materiala z svežim.</p> <p>Zelo je pomembno redno sprotno čiščenje orodja za strukturiranje!</p>
Skladiščenje:	<p>Skladiščiti na hladnem, dobro zaprto, zaščiteno pred zmrzaljo.</p> <p>Rok uporabe najmanj 12 mesecev.</p>
Splošna opozorila:	<p>S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.</p> <p>Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe.</p> <p>Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost.</p> <p>Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba.</p> <p>Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.</p>
