



RÖFIX AIRCOLL

Lepilo za nanašanje z valjčkom

Pravne in tehnične informacije: Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnost s splošnimi in posebnimi standardi države ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj.

Področja uporabe: Elastično, vododporno specialno lepilo za izolacijske plošče vseh vrst (EPS, pluta, mineralna volna).
Za polnopravšinsko, tankoslojno lepljenje na slabo vpojne podlage (npr. vezane plošče, V100- in OSB- plošče, les).
Le za gladke in ravne podlage, ki morajo biti izravnane pod 2 mm.
Neprimerno za vtiskanje steklene mreže.

Lastnosti materiala:

- Zelo izboljša oprijem
- Hitro, varčno obdelovanje

Obdelava:



Tehnični podatki

SAP šifra:	2000148410
NAV-Art. Nr.:	142970
Način pakiranja	
Enota na paleto	24 EN/p
Enota na paleto	20 kg/EN
Barva	naravno bela
Poraba	pribl. 1,8 kg/m ² /mm
Navodilo za uporabo	Vrednosti porabe so okvirne, zelo so odvisne od podlage in izvedbene tehnike.
Debelina nanosa	< 1 mm
Pakiranje	V reciklažnih plastičnih vedrih.
Temperatura podlage	> 5 - < 25 °C

Osnova materiala:

- Disperzijsko vezivo
- Polnila (mineralna)

Pogoji pri izvedbi: Med fazo obdelovanja in sušenja, temperatura okolice oziroma temperatura podlage ne sme pasti pod +5 °C.
Dokler se površina ne posuši do konca, jo je treba zaščititi pred zmrzaljo, izsušitvijo (neposredna izpostavljenost soncu, vetru) in pred dodatnim vlaženjem (dež).

Podlaga: Podlaga mora biti suha, nosilna in brez nečistoč, kot so prah, umazanija, alge, »cvetenje« ipd. Primerna samo za ravne podlage.

Priprava podlage: Odstranimo ločilna sredstva s slojem filma (opažno olje ipd.). Kredaste ali peskaste površine utrdimo z globinskim predpremazom ali jih odstranimo.

Priprava materiala: Dobavljen produkt je pripravljen za takojšnjo uporabo.
Skrbno z ustreznim mešalnikom premešamo. V kolikor je potrebno zmešamo z malo vode, da dobimo ustrezno obdelovalno konsistenco.

Obdelava: Nanašamo po celotni podlagi z zobato gladilko (velikost zoba 4 mm) ali z ustreznim valjčkom (npr. valjček iz ovčje kože).
Nabrizgamo z ustreznim strojem, razvlečemo in s ploščo za zaribavanje vzpostavimo željeno strukturo.

Varnostna opozorila: Podrobna varnostna opozorila so na voljo tudi v posameznih varnostnih listih. Vedno preberite varnostni list pred uporabo gradbenega izdelka!



RÖFIX AIRCOLL

Lepilo za nanašanje z valjčkom

Navodilo za uporabo:	Lepljenje mora potekati hitro in brez zastojev, saj tako preprečimo tvorbo površinske srajčke na lepilu. Čas obdelave: 40–50 min (pri +20 °C/65 % rel. vlažnosti zraka). Lepilo se strdi med sušenjem. Nevpojne in hladne lepilne podlage kot tudi visoke debeline lepila podaljšujejo njegovo strjevanje. Ni dovoljeno uporabljati materiala iz odprte stare embalaže in ni dovoljeno mešati starega materiala s svežim. Zelo je pomembno redno sprotno in končno čiščenje orodja!
Skladiščenje:	Skladiščiti na hladnem, dobro zaprto, zaščiteno pred zmrzaljo. Rok uporabe najmanj 12 mesecev.
Splošna opozorila:	S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani www.roefix.si, lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.