



# RÖFIX SPEED (LIGHT)

Toplotno izolacijski sistem na osnovi MW-lamel

## Pravne in tehnične informacije:

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnosti splošnimi in posebnimi standardi države (UNI, ONORM, SIA itd.) ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj (npr. SMGV, OAP, QG-WDS).


## Področja uporabe:

Izolacija z mineralno volno - lamele povezuje toplotno in ekološko zaščito. Mineralna volna je toplotno izolacijska in negorljiva ter je zato posebej primerna za visoke zgradbe. Najmodernejša obdelovalna tehnika pri visoki tlačni trdnosti in sprijemanju na podlago. Za udarce odporna mineralna armirna plast (2. kategorija / 1. kat.), predpisane debeline 5mm. Področja uporabe: novi in stari objekti, višina zgradbe nad mejo stolpnice. Funkcija/lastnosti: Negorljivo. Visoka površinska trdnost, robustno. Zelo visoka prepustnost za difuzijo. Odpornost na ogenj: A2-s1, d0 (EN 13501-1) Kategorija uporabe za udarno trdnost: BASIC: kat. II (>3 džuli). LIGHT: kat. I (>10 džulov). Primerna za stare in nove objekte.

## Lastnosti materiala:

- negorljivo
- Visoka tlačna in natezna trdnost
- Večja debelina toplotne izolacije brez mehanskega pritrdjevanja
- Zelo visoka prepustnost pare

## Obdelava:



Tehnični podatki	
NAV-Art. Nr.:	99
Vodovpojnost	< 0,5 kg/m <sup>2</sup> h
Atest	ETA-04/0078 (ETAG 004)
Certifikat o preiskusu	ETAG 004
Čas sušenja	pribl. 7 d
Odpornost na ogenj	A2-s1, d0 (EN13501-1)

## Embalaza:

Ne uporabljamo pri novogradnji iz opečnih zidov.  
ne uporabljamo pri površinski teži < 30kg/m<sup>2</sup>  
Sidranje 6 kom./m<sup>2</sup>  
stene iz plaščenega betona le po ustreznem potrdilu.

## Splošna opozorila:

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje. Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe. Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost. Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitev naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba. Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani [www.roefix.si](http://www.roefix.si), lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.