



# RÖFIX MINOPOR® 045

Teplotno-izolacijski sistem iz mineralne pene

## Pravne in tehnične informacije:

Pri uporabi naših izdelkov upoštevajte podatke, navedene v naših tehničnih listih, skladnosti splošnimi in posebnimi standardi države (UNI, ONORM, SIA itd.) ter priporočili ustreznih nacionalnih trgovinskih združenj (npr. SMGV, OAP, QG-WDS).


## Področja uporabe:

Izolacija z mineralnimi izolacijskimi ploščami združuje ekološko usmerjenost z masivno, popolnoma mineralno vgrajeno toplotno izolacijo (WLG 045).  
Negorljiv, visoko paroprepusten, recikliren in gradbenobiološko neoporečen. Mineralni armirni sloj (kat. II) z nazivno debelino nanosa 5 mm.  
Področja uporabe: novi in stari objekti. Višina objekta prek meje stolpnice.  
Funkcija/lastnosti: Ekološko, možnost recikliranja. Visoka površinska obstojnost, robustnost.  
Homogena, masivna zgradba stene. Negorljivo.  
Odpornost na ogenj: A2-s1, d0 (EN 13501-1)  
Kategorija uporabe za udarno trdnost: kat. II (> 3 džuli).  
Primerna za stare in nove objekte.

## Lastnosti materiala:

- toplotna izolativnost
- negorljivo
- ekološko priporočljiv izdelek
- Homogena, masivnejša izgradnja sten

## Obdelava:



Tehnični podatki	
NAV-Art. Nr.:	99
Vodovpojnost	< 0,5 kg/m <sup>2</sup> h
Atest	ETA-06/0184 (ETAG 004)
Certifikat o preiskusu	ETAG 004
Čas sušenja	7 d
Odpornost na ogenj	A2-s1, d0 (EN13501-1)

## Embalaza:

Splošno sidranje  
Površinsko sidranje 1 sidro/ploščo  
sidranje v robni coni zgradbe v skladu z zahtevami.

## Izertifikat!:





## RÖFIX MINOPOR® 045

Teplotno-izolacijski sistem iz mineralne pene

---

**Splošna opozorila:**

S tem tehničnim listom so razveljavljene vse predhodne izdaje.

Navedbe v tem tehničnem listu so v skladu z našim tehničnim znanjem in praktičnimi izkušnjami. Podatke smo pripravili skrbno in vestno, vendar ne jamčimo za njihovo pravilnost in popolnost kot tudi zato ne moremo odgovarjati. Navedbe v tem tehničnem listu nas ne zavezujejo pravno ali kako drugače. Kupec je dolžan vedno sam preizkusiti proizvod in ugotoviti, ali ustreza predvidenemu namenu uporabe.

Izdelki RÖFIX kot tudi vse vsebovane surovine so podvrženi stalnemu nadzoru, s čimer se zagotavlja nespremenjena kakovost.

Za vprašanja, povezana z uporabo in vgradnjo ali predstavitevijo naših izdelkov, vam je na voljo naša tehnično-svetovalna služba.

Posodobljene tehnične liste najdete na internetni strani [www.roefix.si](http://www.roefix.si), lahko jih zahtevate tudi pri tehnično-svetovalni službi.