

EPS 033 Sockelplatte 30

Expandierte Polystyrol Sockelplatte

Anwendung: Systemkomponente zu den FIXITherm-Systemen im Neu- und im Altbau. Für die Wärmedämmung in Spritzwasser-, Sockelzonen und unter Terrain sowie für Innendämmungen.

Eigenschaften:

- Für Neu- und Altbau geeignet
- Lieferdicken 20 bis 320 mm

Verarbeitung:


Technische Daten:					
Art.-Nr.	4610000	4610200	4610400	4610600	4610800
Verpackungsart					
Einheit pro Palette	5 Stk./EH	4 Stk./EH	3 Stk./EH	3 Stk./EH	2 Stk./EH
Menge pro Einheit	2,5 m ² /EH	2 m ² /EH	1,5 m ² /EH	1,5 m ² /EH	1 m ² /EH
Dämmdicke	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm
Länge	100 cm				
Breite	50 cm				
Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,033 W/mK				

Art.-Nr.	4611000	2000065847	2000065087	2000092007	2000093678
Verpackungsart					
Einheit pro Palette	2 Stk./EH				
Menge pro Einheit	1 m ² /EH				
Dämmdicke	200 mm	220 mm	240 mm	260 mm	280 mm
Länge	100 cm				
Breite	50 cm				
Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,033 W/mK				

Art.-Nr.	2000141908				
Verpackungsart					
Einheit pro Palette	2 Stk./EH				
Menge pro Einheit	1 m ² /EH				
Dämmdicke	300 mm				
Länge	100 cm				
Breite	50 cm				
Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,033 W/mK				

Zusammensetzung: • Mit Wasserdampf blockgeschäumter Expandierter Polystyrol-Hartschaum.

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 243 «Verputzte Aussenwärmedämmung», die Fachinformation «FIXITherm Wärmedämmverbund-System WDVS» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.



EPS 033 Sockelplatte 30

Expandierte Polystyrol Sockelplatte

Verarbeitung:	Kleben Im Unterterrain- und im Feuchtbereich vollflächig mit der Zahntraufel mit Fixit 372 Bitumendickbeschichtung 2K, Fixit 373 Multiflex 2K oder Fixit 374 Optiflex 1K. Im trockenen Innenbereich mit Fixit 439 Klebe- und Einbettmörtel Uni leicht, Fixit 450 Trockenbaukleber oder Fixit 468 Dispersionskleber. Perimeter- und Sockeldämmplatten benötigen eine Abrutschsicherung - z.B. mit Systemdübeln. Beschichten Im Unterterrain- und im Feuchtbereich mit Fixit 371 Bitumendickbeschichtung 1K, Fixit 372 Bitumendickbeschichtung 2K, Fixit 373 Multiflex 2K oder Fixit 374 Optiflex 1K vollflächig überziehen. Im trockenen Innenbereich sowie in der Sockelzone mit Fixit 439 Klebe- und Einbettmörtel Uni leicht.
Nachbehandlung:	Bei direkter Sonneneinstrahlung sind Massnahmen zum Schutz der frisch verlegten Dämmplatten erforderlich.
Lagerung:	Trocken und vor Sonneneinstrahlung geschützt, unbeschränkt lagerbar.
Zertifikate:	
Weitere Hinweise:	
Besondere Hinweise:	Die gültigen technischen Merkblätter und Verputzempfehlungen der verwendeten Kleber, Putze und Beschichtungen sowie die Fachinformation «FIXITherm WDVS» sind zu beachten.
Allgemeine Bestimmungen:	Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis mit oder eine Nebenverpflichtung durch die Fixit AG. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.