




Fixit 584

Versetzmörtel für Pflasterungen 0-3 mm



Anwendung: Fixit 584 ist ein Zementmörtel, der sich zum Setzen und Vergiessen von Pflastersteinen sowie für kleinere Überzugsarbeiten eignet.

- Eigenschaften:**
- Vielseitig einsetzbar
 - Leicht verarbeitbar

Verarbeitung:



Technische Daten:

Verpackungsart		
Einheit pro Palette	40 EH/Pal.	
Menge pro Einheit	25 kg/EH	1'000 kg/EH
Körnung	0 - 3 mm	
Wasserzugabe	2,5 - 3,75 l/Sack	100 - 150 l/t
Ergiebigkeit	ca. 13 l/Sack	ca. 525 l/t
Verarbeitungszeit	90 - 120 min	
Druckfestigkeit (7 d)	≥ 30 N/mm ²	
Druckfestigkeit (28 d)	≥ 45 N/mm ²	
Zementgehalt	400 kg/m ³	

- Zusammensetzung:**
- Bindemittel: Zement
 - Zuschlagstoffe: Sande der Körnung 0 - 3 mm
 - Zusätze: keine

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die SN-Norm 640 480 «Natursteinpflasterungen» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Verarbeitung:

Einsatz als Setzmörtel: Fixit 584 wird mit sauberem Wasser von Hand oder mit der Maschine gemischt und erdfucht verarbeitet (bei der Konsistenzprüfung Schneeballeffekt beachten).

Einsatz als Vergussmörtel: Werden die Steine im Mörtelbett versetzt, ist Fixit 584 ein Fliess- und Porenmittel beizugeben, um eine gute Frost- und Tausalzbeständigkeit zu erreichen. Bei in Sand oder Splitt verlegten Steinen empfiehlt es sich, Fixit 584 einen Verflüssiger beizumischen, wenn das Produkt zum Vergiessen eingesetzt wird. Die Dosierung der Zusatzmittel muss nach Anweisung der jeweiligen Lieferanten erfolgen.

Nachbehandlung: Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz des frischen Mörtels erforderlich (Beschattung, Befeuchtung, Schlagregenschutz, Schutz vor Frosteinwirkung etc.).

Sicherheitsvorschriften: Haut- und Augenkontakt ist zu vermeiden. Details siehe Sicherheitsdatenblatt (SDB).

Lagerung: Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 6 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.

Herkunft:





Fixit 584

Versetzmörtel für Pflästerungen 0-3 mm

Besondere Hinweise: Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.
Für Vergussarbeiten steht der Vergussmörtel Fixit 585 anwendungsfertig zur Verfügung.