



# Fixit 507 Pump

Trockenbeton C30/37 0–8 mm

**Anwendung:** Fixit 507 Pump ist als Trockenbeton für Betonierarbeiten, zum Erstellen von Fundamenten, Sohlen, Betonmauern, Sockeln, Schächten, Stiegen und im GALA-Bau geeignet. Es muss eine geeignete Schalung verwendet werden, da der Schalungsdruck beim Pumpbeton höher ist als bei herkömmlichen Betonierarbeiten. Fixit 507 Pump hat eine sehr hohe Fließfähigkeit aufgrund der optimierten Rezeptierung.

**Eigenschaften:**

- Silomischpumpe
- Hohe Ergiebigkeit
- Hohe Fließ- und Pumpfähigkeit
- Homogen und stabil
- Vielseitig einsetzbar
- Hohe Ausführungsgeschwindigkeit
- Mit SMP bis 120 m pumpbar

**Verarbeitung:**



Technische Daten:			
Art.-Nr.	2000295618	1060908	2000146480
Werk	Bex	Untervaz	Weiach
Verpackungsart			
Menge pro Einheit	1'000 kg/EH		
Körnung	0 - 8 mm		
Wasserzugabe	ca. 125 l/t		
Ergiebigkeit	ca. 530 l/t		
Verarbeitungszeit	ca. 60 min		
Hinweis zu Verarbeitungszeit	Bei einer Verarbeitungstemperatur von ca. +20 °C		
Trockenrohichte	ca. 2'200 kg/m³		
Druckfestigkeitsklasse	C30/37		
Expositionsklassen	XC3		
Konsistenzklassen	F5		
Chloridgehalt	Cl 0,10		
AAR-Beständigkeit	AAR-beständig nach SIA MB 2042, Gesteinskörnung		

**Zusammensetzung:**

- Bindemittel: Zement
- Zuschlagstoffe: Kalksteinsande der Körnung 0–8 mm
- Zusätze: FM

**Grundlagen:** Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

**Verarbeitung:** Fixit 507 Pump wird direkt vom Silo mittels Mischpumpe in das Bauteil befördert. Nach dem Einbringen ist der Beton durch geeignete Massnahmen sorgfältig zu verdichten. Anschliessend abziehen und abreiben bzw. glätten.

**Nachbehandlung:** Die frische Betonoberfläche ist sofort vor frühzeitigem Feuchtigkeitsverlust durch Sonne und/oder Wind sowie allenfalls vor Frosteinwirkung zu schützen. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt müssen die Wintersicherheitsmassnahmen gemäss SN EN 206-1 eingehalten werden.

**Sicherheitsvorschriften:** Haut- und Augenkontakt ist zu vermeiden. Details siehe Sicherheitsdatenblatt (SDB).

**Lagerung:** Im Trockenem mindestens 6 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.



## Fixit 507 Pump

Trockenbeton C30/37 0–8 mm

---

**Weitere Hinweise:**



---

**Besondere Hinweise:**

Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.

---

**Allgemeine Bestimmungen:**

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis mit oder eine Nebenverpflichtung durch die Fixit AG. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.