



Fixit 281

CalceClima® Vorspritzmörtel

Anwendung: Fixit 281 ist ein mineralischer, zementfreier Vorspritzmörtel für den Innen- und geschützten Aussenbereich. Er dient zur Verbesserung der Haftung von nachfolgenden Putzschichten. Gleichzeitig wird das Saugverhalten des Untergrundes ausgeglichen. Als Untergründe sind Backstein-, Naturstein- oder Bruchsteinmauerwerk geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

Eigenschaften:

- Maschinengängig für eine wirtschaftliche Sanierung
- Zementfrei und somit für Allergiker geeignet
- Wohnbaubiologisch einwandfrei
- Schnelle Weiterverarbeitung möglich und somit kurze Wartezeiten

Verarbeitung:



| Technische Daten: | |
|---------------------------|---|
| Art.-Nr. | 2000086193 |
| Verpackungsart |  |
| Einheit pro Palette | 42 EH/Pal. |
| Menge pro Einheit | 25 kg/EH |
| Körnung | 0 - 3 mm |
| Wasserzugabe | 6,5 l/Sack |
| Verbrauch | 5–7 kg/m ² |
| Verarbeitungszeit | 15 - 30 min |
| Schichtdicke | min. 3 mm |
| Trockenrohdichte | ca. 1'700 kg/m ³ |
| Druckfestigkeit (28 d) | ≥ 3 N/mm ² |
| Biegezugfestigkeit (28 d) | ≥ 1 N/mm ² |

Zusammensetzung:

- Bindemittel: Natürlicher hydraulischer Kalk, Luftkalk
- Zuschlagstoffe: Kalkbrechsande der Körnung 0-3 mm
- Zusätze: Wasserrückhaltemittel, Luftporenbildner, Andicker

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmerverbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» und die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Verarbeitung: Fixit 281 wird maschinell mit üblichen Verputzmaschinen oder von Hand auf den vorbereiteten Untergrund aufgetragen und bearbeitet. Längere Arbeitsunterbrüche sind zu vermeiden. Das Material darf nicht länger als 15 Minuten im Schlauch liegen bleiben.

Nachbehandlung: Nach der Verarbeitung ist für eine ausreichende Belüftung der Räume zu sorgen.

Lagerung: Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 6 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.

Besondere Hinweise: Nicht unter +5 °C und über +30 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Fixit 281 eignet sich nur als Vorspritzmörtel von Calce Clima Produkten oder Fixit 222 Aerogel Hochleistungsdämmputz.



Fixit 281

CalceClima® Vorspritzmörtel

Allgemeine Bestimmungen:

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis oder eine Nebenverpflichtung. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.