



Fixit 787

Dispersionsfarbe innen

Anwendung: Fixit 787 ist eine stumpfmatte Innenfarbe, geeignet auf mineralische und organisch gebundene Untergründe. Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit. Gute Haftung auf Gipsuntergründen. Ansatzfrei für Decken mit hohem optischem Anspruch. In Weiss und eingefärbt lieferbar. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Bei geeigneten Untergründen ist eine Grundierung nicht notwendig. Leicht absandende Untergründe sowie alte Kalk- und Mineralfarben reinigen bzw. abbürsten und mit Fixit 491 Tiefgrund verfestigen.

- Eigenschaften:**
- Diffusionsoffen
 - Wisch- und gillungsbeständig
 - Ansatzfrei streichbar
 - Für organische und mineralische Untergründe
 - Hohe Haftung auf Gipsuntergründen
 - Farbtonvielfalt

Verarbeitung:



Technische Daten:

Art.-Nr.	2000953361
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.
Menge pro Einheit	20 kg/EH
Verbrauch	ca. 250 g/m ² /Anstrich
Verbrauch	bei 2 Anstrichen: ca. 400 g/m ² (je nach Untergrund)
Austrocknungszeit	min. 24 Stunden
Festkörper	ca. 60 %
Nassabriebklasse	2
Deckkraftklasse	2
Glanzgrad	Stumpfmatt

- Zusammensetzung:**
- Bindemittel: Copolymerisat-Dispersion
 - Zuschlagstoffe: mineralische Füllstoffe
 - Zusätze: lichtstabile Pigmente, abgestimmte Additive (lösemittelfrei)

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmerverbandes SMGV, die Norm SIA 257 «Maler-, Holzbeiz- und Tapeziererarbeiten» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Verarbeitung: Vor Gebrauch durchrühren und mit sauberem Wasser auf die Verarbeitungskonsistenz einstellen. Fixit 787 wird durch Streichen, Rollen oder Spritzen appliziert.

Lagerung: Im ungeöffnetem Originalgebinde vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt mindestens 12 Monaten lagerfähig.

Zertifikate:



Weitere Hinweise:





Fixit 787

Dispersionsfarbe innen

Besondere Hinweise:

Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.
Mineralische Putze dürfen erst nach ausreichender Karbonatisierung beschichtet werden.
Verdünnung mit Wasser
1. Anstrich mit ca. 10 % Wasser verdünnen, 2. Anstrich mit ca. 5 % Wasser verdünnen.
Die Wartezeit zwischen dem 1. und dem 2. Anstrich beträgt mind. 24 Stunden.
Geräte nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

Allgemeine Bestimmungen:

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis mit oder eine Nebenverpflichtung durch die Fixit AG. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.