



Fixit 764

Kellenwurf


Anwendung: Fixit 764 ist ein Kellenwurf zum Streichen auf zement- und kalkgebundene Untergründe für den Aussenbereich.
Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

Eigenschaften:

- Mineralisch und biozidfrei
- Historische Putzstrukturen
- Auf Zement- und Kalkuntergründe

Verarbeitung:



Technische Daten:	
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	30 Sack/Pal.
Menge pro Einheit	30 kg/Sack
Körnung	6 - 8 mm 10 - 12 mm
Wasserzugabe	10 - 12 l/Sack
Verbrauch	ca. 10 kg/m ² ca. 12 kg/m²
Verarbeitungszeit	90 - 120 min

Zusammensetzung:

- Bindemittel: Weisskalk, Portlandzement
- Zuschlagstoffe: Kalksteinsande, Strukturkorn aus Bimsstein
- Zusätze: Wasserrückhaltemittel, Luftporenbildner

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Verarbeitung: Fixit 764 wird mit sauberem Wasser angemischt und von Hand verarbeitet.
Bei schwach saugenden Untergründen muss zur Haftverbesserung dem Anmachwasser ca. 1 Liter Fixit 497 Putz- und Mörtel emulsion pro Sack beigegeben werden.

Nachbehandlung: Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz der noch frischen Beschichtung erforderlich (Beschattung, Befeuchtung, Schlagregenschutz etc.).

Lagerung: Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 6 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.

Zertifikate:



Besondere Hinweise: Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.