



Fixit 793

Steinputz

Anwendung: Fixit 793 Steinputz ist ein mineralischer Mittelschicht-Edelkratzputz. Als Untergründe eignen sich Kalkzement-Grundputze, verputzte Aussenwärmehämmungen mit Mineralwolle-, EPS-, PIR- und Holzfaserplatten, Leichtgrundputze und Beton. Der Steinputz ist in den Naturfarben gelb, grau, weiss und buntstein sowie eingefärbt in Mineralfarbtönen lieferbar. Glimmer- oder Farbkornzuschläge sind ebenfalls möglich. Der Untergrund muss aufgeraut, sauber, trocken und tragfähig sein. Fixit 793 darf nicht im Spritzwasserbereich, unter Terrain oder in Bereichen mit stehendem Wasser angewendet werden.

- Eigenschaften:**
- Mineralischer Edelkratzputz
 - Biozidfrei
 - Optische Gestaltungsfreiheit
 - Farbton- und Stukturvielfalt
 - Glimmer- und Farbkornvarianten
 - Auf diverse Untergründe
 - Für WDVS
 - Historische Kratzputz-Struktur

Verarbeitung:



Technische Daten:			
Verpackungsart			
Einheit pro Palette	42 EH/Pal.		
Menge pro Einheit	25 kg/Sack		
Körnung	2 mm	3 mm	4 mm
Verbrauch	ca. 1,7 kg/m ² /mm		
Schichtdicke	ca. 6 mm bei einer Auftragsdicke von ca. 8 mm (2 mm Körnung) ca. 7 mm bei einer Auftragsdicke von ca. 10 mm (3 mm Körnung) ca. 8 mm bei einer Auftragsdicke von ca. 12 mm (4 mm Körnung)		
Farbe	Weiss		

- Zusammensetzung:**
- Bindemittel: Weisskalkhydrat, latent hydraulisches Bindemittel, Weisszement
 - Zuschlagstoffe: Selektierte Körnungen
 - Zusätze: Haftvermittler, Hydrophobierungsmittel, mineralische Pigmente

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmerverbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten», die Norm SIA 243 «Verputzte Aussenwärmehämmung» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Verarbeitung: Fixit 793 Steinputz kann mit den üblichen Verputzmaschinen oder von Hand verarbeitet werden. Der Steinputz wird im 1. Arbeitsgang mit der Stahltraufel in Kornstärke aufgetragen und nicht abgezogen. Am Folgetag erfolgt der 2. Auftrag, in der Regel maschinell. Mit der in flachem Winkel gehaltenen Rundzahntaufel R16 (für 2 mm Körnung) oder R20 (für 4 mm Körnung) wird der Steinputz gleichmässig durchgekämmt. Danach wird er mit der Traufel ausgeglättet ohne Material wegzunehmen. Wenn mit der Latte abgezogen wird, muss darauf geachtet werden, dass die minimale Auftragsdicke nicht unterschritten wird. Anschliessend zum Entlüften mit der Spitzzahntaufel S6 durchkämmen und stehen lassen. Nach dem Antrocknen (in der Regel nach 12 bis 24 Stunden) mit dem «Schleifwunder» ca. 3 mm abkratzen, wobei kein Material mehr am Werkzeug kleben darf. Zum Schluss wird die Fassade mit dem Reisbesen abgewischt.

Nachbehandlung: Fixit 793 ist zwingend über den gesamten Zeitraum der Applikation vor Witterungseinflüssen zu schützen (Beschattung, Schlagregenschutz etc.).



Fixit 793

Steinputz

Lagerung: Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 12 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.

Besondere Hinweise: Nicht unter +5 °C und über +30 °C (Luft und Untergrund bei Tag und Nacht) verarbeiten. Gerüste müssen nach aussen abgestützt sein. Verankerungen die den Steinputz durchdringen, sind nicht zulässig. Demontierbare Gerüstkonsolen schaffen die Voraussetzung für ausreichend Arbeitsraum zum Aufbringen und Bearbeiten des Steinputzes. Eine Beschattung mit Gerüstschutznetzen und ein Wetterschutzdach sind notwendig. Auch biozidfrei lieferbar. Haut und Augen schützen - Schutzbrille und Handschuhe tragen!