



Fixit 784

Silikatputz-Überrollfarbe


Anwendung: Fixit 784 ist eine diffusionsoffene, hydrophobierte Mineralfarbe auf Wasserglasbasis. Sie ist wisch- und gilbungsbeständig und für alle mineralischen Oberflächen geeignet. Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein.

Eigenschaften:

- Mineralisch
- Diffusionsoffen
- Witterungsbeständig
- Farbtonvielfalt
- Wisch- und gilbungsbeständig
- Für alle mineralischen Oberflächen

Verarbeitung:



Technische Daten:	
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	24 Eimer/Pal.
Menge pro Einheit	20 kg/Eimer
Verbrauch	ca. 250 g/m ²
Verbrauch	bei 2 Anstrichen: ca. 400 g/m ² (je nach Untergrund)
Austrocknungszeit	min. 24 Stunden

Zusammensetzung:


- Bindemittel: Kaliwasserglas, Copolymerisat-Dispersion
- Zuschlagstoffe: mineralische Füllstoffe, licht- und wetterstabile Pigmente, abgestimmte Additive

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmerverbandes SMGV, die Normen SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten», SIA 257 «Maler-, Holzbeiz- und Tapeziererarbeiten», SIA 243 «Verputzte Aussenwärmeeisung» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Verarbeitung: Vor Gebrauch durchrühren und mit sauberem Wasser auf die Verarbeitungskonsistenz einstellen. Mit der Rolle oder einem geeigneten Spritzgerät applizieren.

Lagerung: Im ungeöffnetem Originalgebinde vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt mindestens 12 Monaten lagerfähig.

Zertifikate:



Besondere Hinweise: Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Mineralische Putze dürfen erst nach ausreichender Karbonatisierung beschichtet werden. Verdünnung mit Wasser: mit max. 5 % Die Wartezeit zwischen dem 1. und dem 2. Anstrich beträgt 24 Stunden. Geräte nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen. Alte, stark abgewitterte oder leicht sandende Untergründe sowie alte Kalk- und Mineralfarben reinigen beziehungsweise abbürsten oder mit dem Hochdruckreiniger entfernen. Mit Fixit 493 Mineralischer Untergrundstabilisator verfestigen.