




# Fixit 780

## Edelputz farbig

**Anwendung:** Fixit 780 ist ein eingefärbter Deckputz auf zement-, kalk- und gipsgebundenen Untergründen für den Aussen- und Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Das Aufbringen der Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze ist empfehlenswert.

- Eigenschaften:**
- Mineralisch und biozidfrei
  - Farbton- und Stukturvielfalt
  - Witterungsbeständig
  - Auf Gips, Kalk und Zement
  - Diverse Körnungen
  - Mit Marmorsand

**Verarbeitung:**



**Technische Daten:**

Verpackungsart	☐				
Einheit pro Palette	40 EH/Pal.				
Menge pro Einheit	25 kg/EH				
Körnung	1 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	4 mm
Kornstruktur	Vollabrieb				
Wasserzugabe	7 - 9 l/Sack				
Verbrauch	1,8 - 2 kg/m <sup>2</sup>	2,2 - 2,5 kg/m <sup>2</sup>	2,9 - 3,3 kg/m <sup>2</sup>	3,9 - 4,2 kg/m <sup>2</sup>	5 - 5,3 kg/m <sup>2</sup>
Verarbeitungszeit	ca. 90 min				

Verpackungsart	☐			
Einheit pro Palette	40 EH/Pal.			
Menge pro Einheit	25 kg/EH			
Körnung	4 - 6 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm
Kornstruktur	Vollabrieb	Negativ	Negativ	Negativ
Wasserzugabe	7 - 9 l/Sack			
Verbrauch	5,2 - 5,5 kg/m <sup>2</sup>	2 - 2,2 kg/m <sup>2</sup>	2,6 - 3 kg/m <sup>2</sup>	ca. 3,5 kg/m <sup>2</sup>
Verarbeitungszeit	ca. 90 min			

- Zusammensetzung:**
- Bindemittel: Weisskalk, Weisszement
  - Zuschlagstoffe: Marmorsande
  - Zusätze: Wasserrückhaltemittel, Luftporenbildner, Haftvermittler, Hydrophobierungsmittel, Pigmente

**Grundlagen:** Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

**Verarbeitung:** Fixit 780 wird mit sauberem Wasser angemischt. Bei schwach saugenden Untergründen muss zur Haftverbesserung dem Anmachwasser ca. 1 Liter Fixit 497 Putz- und Mörtel emulsion pro Sack beigegeben werden.




## Fixit 780

Edelputz farbig

**Nachbehandlung:** Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz der noch frischen Beschichtung erforderlich. (Beschattung, Befeuchtung, Schlagregenschutz etc.). Mineralische Deckputze sind nicht filmkonserviert. Eine absolute Uniformität ist mit mineralischen Deckputzen nicht erreichbar. Im Aussenbereich wird ein 2-maliger Egalisierungsanstrich mit einer geeigneten Fixit-Farbe für ein homogenes Erscheinungsbild und zur Algen- und Pilzprävention generell empfohlen.

**Lagerung:** Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 12 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.

**Weitere Hinweise:**



**Besondere Hinweise:** Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Gipskartonplatten und Gipsplatten müssen vor dem Auftrag des Deckputzes vollflächig gespachtelt oder mit Fixit 475 Grundierung für mineralische Deckputze vorgestrichen werden. Fixit 780 ist in diversen Farbtönen, nach Muster oder Farbkarte abgetönt, erhältlich.

Werden bei mineralischen Deckputzen negative Strukturen mit einer Kunststoff-Reibescheibe bearbeitet, muss zwingend eine speziell geeignete Reibescheibe verwendet werden, damit das gewünschte Strukturbild erreicht wird.

### **Trocknung**

Die Abbindezeit von Fixit 780 ist abhängig von der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit. Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchte verzögern die Trocknung. Bei + 20° C Luft- und Untergrundtemperatur und 65 % rel. Luftfeuchte kann nach ca. 10 Tagen mit den Anstricharbeiten begonnen werden. Grundsätzlich gilt jedoch, der Fixit 780 darf erst nach ausreichender, abgeschlossener Karbonatisierung gestrichen werden.

**Mindestbestellmenge: siehe aktuelle Preisliste**

**Allgemeine Bestimmungen:**

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis mit oder eine Nebenverpflichtung durch die Fixit AG. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.