




# Fixit 402


## GKB-Gips-Ansetzmörtel

**Anwendung:** Fixit 402 eignet sich zum Ansetzen von Gipskarton-, Verbund- und anderen Bauplatten im trockenen Innenbereich. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

- Eigenschaften:**
- Naturgips
  - Kurze Abbindezeit
  - Zum Kleben von Gipskartonplatten
  - Gute Haftung
  - Hohe Ergiebigkeit
  - Gutes Stehvermögen

**Verarbeitung:**




Technische Daten:	
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	30 EH/Pal.
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Wasserzugabe	12 - 13 l/Sack
Verbrauch	ca. 5 kg/m <sup>2</sup>
Verarbeitungszeit	ca. 45 min
Hinweis zu Verarbeitungszeit	abhängig von Auftragsdicke und Konsistenz des Materials
Trockenrohddichte	ca. 1'250 kg/m <sup>3</sup>

- Zusammensetzung:**
- Bindemittel: Naturgips
  - Zuschlagstoffe: keine
  - Zusätze: Wasserrückhaltemittel, Abbinderegler, Haftvermittler

**Grundlagen:** Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

**Verarbeitung:** Fixit 402 wird in sauberes Wasser eingestreut und mit dem Rührwerk zu einer knollenfreien Masse durchgemischt.

**Lagerung:** Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 6 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.



**Besondere Hinweise:** Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Nicht geeignet zum Vermauern von Vollgipsplatten.