



## Fixit 466

### Schaumglas-Plattenkleber

**Anwendung:** Fixit 466 wird zum Kleben und Beschichten von Schaumglasplatten im Innenbereich verwendet. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

**Eigenschaften:** • Zum Kleben und Einbetten

**Verarbeitung:**



Technische Daten:	
Art.-Nr.	2000296324
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Zementzugabe	2,5 kg
Verbrauch	1,1 kg/m <sup>2</sup> /mm
Verbrauch	ca. 1,1 kg/m <sup>2</sup> /mm
Verarbeitungszeit	ca. 60 min
Schichtdicke	2 - 3 mm

**Zusammensetzung:**

- Bindemittel: Dispersion
- Zuschlagstoffe: Kalksteinsande der Körnung 0–1,5 mm, Marmorsteinmehl
- Zusätze: Konservierungsmittel

**Grundlagen:** Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmerverbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» und die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

**Verarbeitung:** Fixit 466 wird unter Zugabe von 10 % (2,5 kg pro Gebinde) in sauberem Wasser eingesumpftem Portlandzement, mit dem Rührwerk zu einer knollenfreien Masse gemischt.

#### **Kleben**

Der angemischte Schaumglas-Plattenkleber wird im Randstreifen-Verfahren aufgetragen. Die Plattenstöße sind vollflächig ca. 2 mm dick zu beschichten. Die Platten müssen satt gestossen werden.

#### **Beschichten**

Die plangeschliffene und entstaubte Oberfläche wird mit Fixit 465 Armierspachtel beschichtet. Gleichzeitig wird das Fixit Armierungsgewebe fein eingebettet.

**Nachbehandlung:** Die Oberfläche der Beschichtung muss vor dem Erhärten aufgeraut werden. Vor zu schnellem Austrocknen und vor Feuchtigkeit schützen!

**Lagerung:** Im ungeöffneten Originalgebilde vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt mindestens 12 Monate lagerfähig.

**Weitere Hinweise:**



**Besondere Hinweise:** Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.  
Auf Fixit 466 dürfen keine Wandplatten verlegt werden!  
Auf Fixit 465 dürfen nur Kunst- oder Silikat-Silikonharz-Putze und -Beschichtungen appliziert werden.  
Bei Innenanwendung mit Weissputzbeschichtung erfolgt die Gewebeeinbettung mit Fixit 125 Gips-Ausgleichsputz.



## Fixit 466

### Schaumglas-Plattenkleber

---

#### Allgemeine Bestimmungen:

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis mit oder eine Nebenverpflichtung durch die Fixit AG. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.