



## Fixit 786 Si

### Silikat-Silikon-Überrollfarbe

**Anwendung:** Fixit 786 Si ist eine hoch diffusionsoffene und hoch wasserabweisende Fassadenfarbe, wasserdampfdurchlässig mit mineralischem Charakter. Auf organische und mineralische Untergründe und für wärme gedämmte Fassaden geeignet. Im Altbau einsetzbar, speziell wenn Offenporigkeit gefordert ist.  
Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein.  
Alte, stark abgewitterte oder leicht sandende Untergründe sowie alte Kalk- und Mineralfarben reinigen beziehungsweise abbürsten oder mit einem Hochdruckreiniger entfernen. Anschliessend mit Fixit 491 Tiefgrund lösemittelfrei den Untergrund verfestigen.

- Eigenschaften:**
- Hoch diffusionsoffen und wasserabweisend
  - Witterungsbeständig
  - Farbtonvielfalt
  - Für organische und mineralische Untergründe
  - Für WDVS
  - Für Altbauten geeignet

**Verarbeitung:**



| Technische Daten:   |   |
|---------------------|---|
| Art.-Nr.            | 2000633918  |
| Verpackungsart      |   |
| Einheit pro Palette | 24 EH/Pal.  |
| Menge pro Einheit   | 20 kg/EH  |
| Verbrauch           | ca. 200 g/m <sup>2</sup> /Anstrich                              |
| Verbrauch           | bei 2 Anstrichen: ca. 400 g/m <sup>2</sup> (je nach Untergrund) |
| pH-Wert             | ca. 8,5   |
| Austrocknungszeit   | min. 24 Stunden   |
| sd-Wert             | ca. 0,05 m  |

- Zusammensetzung:**
- Bindemittel: Silikat-Silikon-Emulsion
  - Zuschlagstoffe: mineralische Füllstoffe
  - Zusätze: Pigmente, Filmschutz

**Grundlagen:** Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmerverbandes SMGV, die Normen SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten», SIA 257 «Maler-, Holzbeiz- und Tapezierarbeiten», SIA 243 «Verputzte Aussenwärmeeisung» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

**Verarbeitung:** Vor Gebrauch durchrühren und mit sauberem Wasser auf die Verarbeitungskonsistenz einstellen. Mit der Rolle oder einem geeigneten Spritzgerät applizieren. Kann mit max. 5 % sauberem Wasser verdünnt werden.

**Nachbehandlung:** Bei extremen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz des frischen Anstriches erforderlich (Beschattung, Schlagregenschutz etc.).

**Lagerung:** Im ungeöffneten Originalgebinde vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt mindestens 12 Monate lagerfähig.

**Weitere Hinweise:**





## Fixit 786 Si

### Silikat-Silikon-Überrollfarbe

---

**Besondere Hinweise:** Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.  
Mineralische Putze dürfen erst nach ausreichender Karbonatisierung beschichtet werden.  
Die Wartezeit zwischen dem 1. und dem 2. Anstrich beträgt mind. 24 Stunden.  
Geräte nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.

---

**Allgemeine Bestimmungen:** Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis mit oder eine Nebenverpflichtung durch die Fixit AG. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.