



Fixit 454 Multipro

Haft- und Renoviermörtel

Anwendung: Fixit 454 Multipro wird als Ausgleichsputz auf bestehende, zementhaltige Untergründe bei Putzsanierungen, als Haftbrücke für Gips-, Kalk- und Leichtgrundputze sowie zur Verklebung und Einbettung von EPS/XPS Dämmplatten eingesetzt. Fixit 454 Multipro dient als Untergrund für grosse keramische Wandplatten > 1600 cm². Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

Eigenschaften:

- Günstig und universell einsetzbar
- Maschinell verarbeitbar für wirtschaftliches Sanieren
- Schnell und ergiebig in der Leistung
- ECO-zertifiziert

Verarbeitung:



Technische Daten:

Verpackungsart	
Einheit pro Palette	35 EH/Pal.
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Wasserzugabe	6 - 7 l/Sack
Verbrauch	ca. 1,3 kg/m ² /mm
Verbrauch	ca. 1,3 kg/m ² /mm
Verarbeitungszeit	90 - 120 min
Schichtdicke	als Ausgleichsputz mind. 1 mm zum Kleben mind. 5 mm zum Einbetten mind. 3 mm als Haftbrücke 3 - 4 mm
Austrocknungszeit	1 mm / Tag

Zusammensetzung:

- Bindemittel: Zement
- Zuschlagstoffe: Kalksteinsande der Körnung 0 – 1 mm
- Zusätze: Wasserrückhaltemittel, Haftvermittler, Hydrophobierungsmittel

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Verarbeitung: Fixit 454 Multipro wird von Hand oder maschinell verarbeitet.
Als Ausgleichsputz
Vollflächig auf zementhaltige Untergründe anwenden. Auf Beton direkt anwendbar.
Als Haftbrücke
Mit der Traufel ca. 3 - 4 mm vollflächig auftragen und während dem Abbinden mit einer Wolfs-Zahntraufel horizontal aufreissen. Zur Weiterbeschichtung mindestens 3 Tage warten.
Kleben
Im Rand-/Streifenverfahren mit Mittelpatsche. Bei Innendämmungen muss die XPS-Platte mit einer Zahntraufel vollflächig verklebt werden.
Einbetten
Das Fixit Armierungsgewebe muss mit einer Schichtdicke von mind. 3 mm eingebettet werden. Die Stösse müssen mind. 10 cm überlappen.

Nachbehandlung: Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz der noch frischen Beschichtung erforderlich (Beschattung, Befeuchtung, Schlagregenschutz etc.).

Lagerung: Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 12 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.



Fixit 454 Multipro

Haft- und Renoviermörtel

Zertifikate:

Weitere Hinweise:

Besondere Hinweise: Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.

Allgemeine Bestimmungen:

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis mit oder eine Nebenverpflichtung durch die Fixit AG. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.