Fixit 494

JSOLIT Sperrgrund

Anwendung:

JSOLIT Sperrgrund ist eine weiss pigmentierte, lösemittelhaltige, jedoch geruchsarme Sperrgrundierung für Aussen- und Innenanwendungen mit ausgezeichneter Isolierwirkung. JSOLIT Sperrgrund ist unverseifbar und dient gleichzeitig als Haftbasis für nachfolgende Anstriche.
Als Isolieranstrich auf Spanplatten, Gips-Kartonplatten, Holz, Beton und Abrieb. Zum Isolieren von Wasserflecken, Holzinhaltstoffen, Nikotinrückständen, Brandschadenflecken oder sonstigen Flecken (durch Vorversuche abklären).
Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein.

Eigenschaften:

- Geruchsarm
- Hohe Sperrwirkung
- Gebrauchsfertig

Verarbeitung:

Technische Daten:		
Art.-Nr.	4149100	2000833185
Verpackungsart		
Menge pro Einheit	6 kg/EH	24 kg/EH
Verbrauch	200–300 g/m²	
Konsistenzklassen	leicht thixotrop	

Zusammensetzung:

- Bindemittel: Thermoplastisches Acryl-Copolymer
- Lösemittel 35,5 % (VOC abgabepflichtig)
- Pigmente

Grundlagen:

Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Normen, Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» und die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Verarbeitung:

JSOLIT Sperrgrund wird gebrauchsfertig angeliefert, satt und unverdünnt gestrichen, aufgerollt oder gespritzt. Bei stark saugenden oder sehr rauen Untergründen (wie z.B. raue Novopan-Platten, sägerohes Holz) sowie bei phenolharzgebundenen Spanplatten unbedingt zweimal satt vorstreichen. Bei nachträglicher Überarbeitung mit mineralischen oder dispersionsgebundenen Deckputzen ist zur Bildung einer Haftbrücke Sperrgrund Füllstoff zuzusetzen (auf 6 kg Sperrgrund = 0,8 kg Füllstoff).

Nachbehandlung:

Nach 3 Stunden überstreichbar mit sich selber, vor Deckbeschichtung mindestens 24 Stunden warten.

Lagerung:

Im ungeöffneten Originalgebinde vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt mindestens 18 Monaten lagerfähig.

Weitere Hinweise:

MADE SWISS

Besondere Hinweise:

Nicht unter +5 °C verarbeiten.
Kontakt mit lösemittelempfindlichen Stoffen vermeiden, unbedingt Vorversuche durchführen. Nicht anwenden, wenn nachträglich ein Anstrich mit lösemittelhaltiger Mattfarbe erfolgt, Gefahr von Rissbildung. JSOLIT Sperrgrund ist kein Holztauchgrund-Ersatz für Aussen, sondern lediglich eine Sperrgrundierung auf bereits grundiertes Holz. Ebenso wichtig ist ein ausreichender Feuchte-, Bläue- und Pilzschutz, welcher durch JSOLIT Sperrgrund nicht gewährleistet ist.
Die Geräte können mit Testbenzin oder Pinselreiniger gereinigt werden.

Fixit 494

JSOLIT Sperrgrund

Allgemeine Bestimmungen:

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis mit oder eine Nebenverpflichtung durch die Fixit AG. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.