



## Beschleuniger pastös

für Deckputze

**Anwendung:** Gebrauchsfertiger, farbloser Zusatz zur Beschleunigung der Filmbildung und Verbesserung der Standfestigkeit auf der Fassade bei hoher Luftfeuchtigkeit und tiefen Temperaturen (Frostfrei). Trocknungs- und Abbindebeschleuniger für Fixit 740 Si Silikat-Silikonputz. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Bei neu aufgetragenen Grundputzen (z.B. Kalk-/Zement, etc.) ist je nach Herstellervorschrift eine Abbinde-/Austrocknungszeit von mind. 2–3 Wochen einzuhalten.

**Verarbeitung:**



Technische Daten:	
Art.-Nr.	2000832829
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	24 Stk./Ktn.
Menge pro Einheit	250 ml/EH
Verbrauch	1 Flasche/25 kg Putz
pH-Wert	ca. 11,5

**Zusammensetzung:** • Wasser, organische Additive, Ammoniak

**Grundlagen:** Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmerverbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten», die Norm SIA 243 «Verputzte Aussenwärmedämmung» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

**Verarbeitung:** Eine Flasche à 250 ml in 25 kg Fixit Fassadenputz mittels Rührgerät beimischen und gründlich vermischen. Putz muss umgehend verarbeitet werden. Der Putz mit Beschleuniger muss innerhalb von 1,5 Stunden verarbeitet werden. Nach diesem Zeitfenster hat die beschleunigte Wirkung des Zusatzmittels bereits reagiert.

**Lagerung:** Im ungeöffnetem Originalgebinde vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt mindestens 12 Monaten lagerfähig.

**Besondere Hinweise:** Nicht mit Fassadenfarben anwenden. Die Luft-, Material und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorgangs min. +1 °C betragen. Der ideale Temperaturbereich für Material, Untergrund und Luft liegt bei +5 °C bis +15 °C. Der ideale Luftfeuchtigkeitsbereich liegt bei 40 % bis 60 % rel. Feuchte.

**Allgemeine Bestimmungen:** Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis mit oder eine Nebenverpflichtung durch die Fixit AG. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.