



Fixit 465

Armierungsspachtel, Ausgleichsputz pastös

Anwendung: Fixit 465 ist ein elastischer organischer Ausgleichs- und Armierungsspachtel zum Ausgleichen von Strukturputzen, für die Sanierung von Aussenwärmedämmungen sowie als Zwischenschicht für die Rissanierung. Das Produkt eignet sich hervorragend als Armierungsspachtel auf Polystyrol-, Schaumglas-, OSB- und zementgebundene Platten, Beton sowie Kunststoff-, Silikat- und Silikonharzputzen und -farben.
Fixit 465 eignet sich auch als Grundputz mit Gewebeeinbettung auf Dämmplatten in WDV-Systemen, wenn Farbanstriche mit dunklen Farbtönen ($y < 30$) vorgesehen sind.
Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.
Bei mehrlagigem Auftrag muss die vorgängige Lage vor dem Auftrag der Folgeschicht ausgetrocknet sein.
Für die Rissanierung müssen dynamische Risse (Bewegungsrisse) aufgefräst werden. Die dabei entstandenen Fugen werden mit einem Schaumstoffrundprofil hinterfüllt und mit Acrylkitt bündig der Fassadenfläche verschlossen. Nach einer Aushärtungszeit von ca. 3-4 Tagen wird die Gewebeeinbettung mit Fixit 465 und dem Fixit Armierungsgewebe fein erstellt.

Eigenschaften:

- Renovationsputz mit höchster Klebekraft
- Für Rissanierungen
- Eimerware

Verarbeitung:



Technische Daten:	
Art.-Nr.	2000143068
Verpackungsart	
Einheit pro Palette	24 EH/Pal.
Menge pro Einheit	25 kg/EH
Verbrauch	ca. 4,5 kg/m ²
Verbrauch	ca. 4,5 kg/m ²
Schichtdicke	min. 2 mm Einbetten 3-5 mm

Zusammensetzung:

- Bindemittel: Dispersion
- Zuschlagstoffe: Kalksteinsande der Körnung 0–1 mm, Marmorsteinmehl
- Zusätze: Fasern, Konservierungsmittel

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmerverbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten», die Norm SIA 243 «Verputzte Aussenwärmedämmung» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Verarbeitung: Fixit 465 ist gebrauchsfertig und unverdünnt verarbeitbar.
Als Ausgleichsschicht wird Fixit 465 mit der rostfreien Stahltraufel aufgezogen und egalisiert.
Als Armierungsspachtel wird Fixit 465 mit der Zahntraufel aufgezogen, anschliessend wird das Fixit Armierungsgewebe fein eingebettet und überarbeitet.
Das Fixit Armierungsgewebe muss im Bereich der Stösse mindestens 10 cm überlappen. Je nach Art der Weiterbeschichtung muss die Ausgleichsschicht aufgeraut werden.

Nachbehandlung: Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz der noch frischen Beschichtung erforderlich (Beschattung, Schlagregenschutz etc.).

Lagerung: Im ungeöffneten Originalgebinde vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt mindestens 12 Monate lagerfähig.



Fixit 465

Armierspachtel, Ausgleichsputz pastös

Besondere Hinweise:

Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.

Fixit 465 darf nicht auf Kalkbeschichtungen (Anstriche oder Deckputze) aufgetragen werden.

Auf Fixit 465 dürfen nur Kunst- oder Silikat-Silikonharz-Putze und -Beschichtungen appliziert werden.

Allgemeine Bestimmungen:

Dieses technische Merkblatt ersetzt alle früheren Ausgaben des Merkblattes zu diesem Produkt. Die Angaben dieses technischen Merkblattes wurden aufgrund bisheriger Kenntnisse und Erfahrungen sorgfältig und gewissenhaft erstellt und beziehen sich auf den gewöhnlichen Anwendungszweck. Die gemachten Angaben sind bezüglich Richtigkeit und Vollständigkeit ohne Gewähr und schliessen jede Haftung aus. Sie begründen auch kein vertragliches Rechtsverhältnis mit oder eine Nebenverpflichtung durch die Fixit AG. Kunden und Anwender bleiben selbst dafür verantwortlich, die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Den aktuellen Stand unserer technischen Merkblätter finden sie auf unserer Homepage bzw. können in der zuständigen Geschäftsstelle angefordert werden.