




Fixit 670



Verlängerter Zementmörtelanwurf

Anwendung: Fixit 670 ist ein verlängerter Zementmörtelanwurf und dient zur Verbesserung der Haftung der nachfolgenden Putzschicht. Gleichzeitig wird das Saugverhalten des Untergrundes ausgeglichen und zusätzlich ein Witterungsschutz des Mauerwerks erzielt. Geeignet sind nur ausreichend feste Untergründe, wie Backstein, Kalksandstein, Bruchsteinmauerwerk und Zementstein. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

- Eigenschaften:**
- Rein mineralisch
 - Gute Haftung
 - Maschinell verarbeitbar
 - Griffiger Putzgrund

Verarbeitung:



Technische Daten:		
Verpackungsart		
Einheit pro Palette	25 EH/Pal.	
Menge pro Einheit	40 kg/EH	1'000 kg/EH
Wasserzugabe	8 - 9 l/Sack	
Verbrauch	5 - 8 kg/m ²	
Ergiebigkeit	ca. 0,6 l/kg	
Verarbeitungszeit	90 - 120 min	
Schichtdicke	min. 3 mm	
Trockenrohichte	≥ 1'500 kg/m ³	
Druckfestigkeit (28 d)	≥ 11 N/mm ²	
Biegezugfestigkeit (28 d)	≥ 3 N/mm ²	


- Zusammensetzung:**
- Bindemittel: Hydraulischer Kalk, Weisskalkhydrat, Zement
 - Zuschlagstoffe: Kalkstein- und Grubensande der Körnung 0 - 3 mm
 - Zusätze: Wasserrückhaltemittel, Luftporenbildner

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Verarbeitung: Material mischen, anschliessend mit der Kelle anwerfen. Stark saugende Untergründe sind vorgängig zu befeuchten.

Nachbehandlung: Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz der noch frischen Beschichtung erforderlich (Beschattung, Befeuchtung, Schlagregenschutz etc.).

Lagerung: Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 6 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.





Fixit 670

Verlängerter Zementmörtelanwurf

Besondere Hinweise:

Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.

Allfällige sich bildende Sinterschichten sind vor der Weiterbeschichtung zu entfernen. Auf Beton wird anstelle Fixit 670, Fixit 346 Quarzbrücke Spezial, mit Zementzusatz vermischt, verwendet.