




Fixit 960

Dünnbettmörtel

Anwendung: Fixit 960 ist ein Dünnbettmörtel zum Kleben von wärmedämmenden Planblocksteinen.

Eigenschaften: • Sicher, einfach, klebestark

Verarbeitung:



Technische Daten:

Verpackungsart	
Einheit pro Palette	25 EH/Pal.
Menge pro Einheit	40 kg/EH
Körnung	0 - 1 mm
Wasserzugabe	„ 8 - „ 9 l/Sack
Verarbeitungszeit	„ 90 - „ 120 min
Trockenrohdichte	1'600 kg/m ³
Druckfestigkeit (28 d)	≥ 15 N/mm ²
Biegezugfestigkeit (28 d)	≥ 5,5 N/mm ²

Zusammensetzung:

- Bindemittel: Zement
- Zuschlagstoffe: Rundsande der Körnung 0 - 1 mm, Kalkfiller
- Zusätze: Wasserrückhaltemittel, Haftvermittler

Grundlagen: Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die Norm SIA 266 «Mauerwerk», die darin erwähnten normativen Verweisungen und die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

Verarbeitung: Fixit 960 wird unter Zugabe von sauberem Wasser im Durchlaufmischer oder mittels Handrührwerk angemischt. Anschliessend wird der Mörtel mit einer Zahntraufel oder mit einem Mörtelschlitten auf die trockenen und staubfreien Mauersteine aufgebracht. Die Mauersteine müssen kurz nach dem Auftragen des Mörtels versetzt werden, um eine Hautbildung und damit eine Haftverminderung zu vermeiden.

Nachbehandlung: Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz des frischen Mörtels erforderlich (Beschattung, Befeuchtung, Schlagregenschutz, Schutz vor Frosteinwirkung etc.).

Lagerung: Trocken, auf Holzrosten lagern. Mindestens 12 Monate lagerfähig. Das Abbindeverhalten kann sich nach Überschreiten der mind. Lagerfähigkeit verändern.

Herkunft:



Besondere Hinweise: Nicht unter +5 °C (Luft, Untergrund und Mauerwerkskomponenten) verarbeiten. Bei der Verwendung eines Zwangsmischers oder Trommelmischers können infolge zu starker Luftporenbildung Festigkeitsverluste eintreten.