



# Algen- und Pilz-Sanierlösung

**Anwendung:** Die Algen- und Pilz-Sanierlösung ist eine wässrige Wirkstofflösung zur Desinfektion von Fassadenflächen und dient als Wirkstoffdepot unter nachfolgenden Anstrichen. Anwendbar auf Aussenflächen bei Algen- und Pilzbefall. Der befallene Untergrund muss vor dem Auftrag der Algen-Pilz Sanierlösung mit Wasser (HD-Gerät) vorgereinigt werden und wieder trocken sein.

- Eigenschaften:**
- Einfache Verarbeitung
  - Gebrauchsfertig
  - Vorbehandlung für einen sauberen Untergrund
  - Desinfektion von Algen und Pilzen
  - Mehrmalige Behandlung möglich

**Verarbeitung:**

Technische Daten:	
Verpackungsart	
Menge pro Einheit	10 kg/Kanister
Verbrauch	0,15 - 0,3 ltr./m <sup>2</sup>

**Zusammensetzung:** • Biozid-Gemisch

**Grundlagen:** Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmerverbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten», die Norm SIA 243 «Verputzte Aussenwärmedämmung» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.

**Vorbereitung:** Pflanzen in unmittelbarer Nähe sind abzudecken und die Umgebung ist zu schützen.

**Verarbeitung:** Unverdünnt mittels Niederdruckspritzgerät, Farbrolle oder Bürste auf die Flächen aufbringen. Die Wirkstofflösung trocknen lassen und nicht nachwaschen!

**Nachbehandlung:** Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz der noch frischen Beschichtung erforderlich (Beschattung, Schlagregenschutz etc.).

**Lagerung:** Im ungeöffneten Originalgebinde vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt mindestens 12 Monate lagerfähig.



**Besondere Hinweise:** Nicht unter + 5 °C und über 30 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Den Wirkstoff vollständig trocken lassen. Der nachfolgende filmkonservierte Anstrich darf frühestens nach 24 Stunden aufgebracht werden. Geräte nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen. Waschwasser darf nicht in die Kanalisation oder das Erdreich gelangen.