



Fixit 143

Multi lisciatura


Impiego: Fixit 143 è una lisciatura su intonaci di gesso, calce-cemento, lastre di gesso e superfici in beton. Il supporto deve essere pulito, asciutto e portante. Su soffitti in beton e pannelli in polistirene, applicare prima il ponte di aderenza al quarzo Fixit 341 Combi R+S.

Caratteristiche:

- Per lastre in cartongesso
- Gesso naturale puro
- Lisciatura per numerosi sottofondi
- Ecologico

Lavorazione:



Indicazioni tecniche	
Imballaggio	 35 sacco/pal
Quantità per unità	25 kg/sacco
Aggiunta d'acqua	17 - 19 Liter/Sack
Consumo	ca. 1 kg/m ² /mm
Tempo di messa in opera	ca. 45 min
Spessore dello strato	min. 1 mm
Massa volumica a secco	ca. 980 kg/m ³

Composizione:

- Leganti: gesso naturale, calce idrata
- Aggregati: nessuno
- Additivi: agenti per la ritenzione dell'acqua, aeranti, agenti regolatori di presa

Generalità: Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere di gessatura - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Lavorazione: Spargere in acqua pulita e mescolare con mescolatore. Per evitare distacchi, applicare gli intonaci contenenti gesso in una sola mano su sopporti asciutti.

Stoccaggio: Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 3 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Certificati:



Osservazioni particolari: Non utilizzare al di sotto di + 5°C (aria e supporto). Non adatto per rivestimenti in ceramica. Gli intonaci a base gesso devono potere asciugare rapidamente. Per evitare la condensazione sulla superficie degli intonaci freschi, assicurare una buona ventilazione dei locali. Applicare con uno spessore minimo di 1,0 mm.