



Fixit 125

Intonaco di egualizzazione a base gesso

Impiego: Fixit 125 è un intonaco di egualizzazione adatto particolarmente per i risanamenti, le ristrutturazioni e le trasformazioni nei locali asciutti, all'interno. Grazie alla alta stabilità dei strati da 2 mm fino ad alcuni centimetri possono essere eseguiti in una operazione. Il prodotto può essere utilizzato per incollare pannelli di costruzione a base di gesso. Il supporto deve essere pulito, asciutto e portante. In presenza di supporti critici, è raccomandato di realizzare una campionatura preventiva.

- Caratteristiche:**
- Per nuove costruzioni e ristrutturazioni
 - Compatibile con i vecchi sottofondi
 - Intonaco a mano
 - Certificato ECO
 - Gesso naturale, minerale
 - Adatto a ogni gessatore muratore
 - Regolatore dell'umidità
 - Compatibile con l'applicazione a macchina

Lavorazione:

Indicazioni tecniche	
Imballaggio	
Unità per bancale	24 sacco/pal
Quantità per unità	30 kg/sacco
Aggiunta d'acqua	15 - 17 Liter/Sack
Consumo	ca. 1 kg/m ² /mm
Tempo di messa in opera	ca. 45 min
Spessore dello strato	min. 2 mm
Massa volumica a secco	ca. 1'050 kg/m ³
Resistenza alla compressione (28 d)	≥ 2 N/mm ²

- Composizione:**
- Leganti: gesso naturale, calce idrata
 - Aggregati: sabbie silico calcare di granulometria 0 - 0.8 mm
 - Additivi: agenti di ritenzione d'acqua, aeranti, agenti regolatori di presa, fibre

Generalità: Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, le raccomandazioni della norma SIA 242 «Opere di gessatura - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Lavorazione: Spargere Fixit 125 in acqua pulita e mescolare con un miscelatore oppure applicare con macchina per intonaci PFT Ritmo. Per evitare distacchi, applicare gli intonaci contenenti gesso in un'unica mano su supporti asciutti.

Stoccaggio: Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 3 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Certificati:





Fixit 125

Intonaco di equalizzazione a base gesso

Osservazioni particolari: Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto). Non adatto per rivestimenti in ceramica. Gli intonaci a base gesso devono poter asciugare rapidamente. Per evitare la condensazione sulla superficie degli intonaci freschi, assicurare una buona ventilazione dei locali.