



Fixit 148 L plus

Intonaco liscio leggero, applicazione a macchina

Impiego: Fixit 148 L plus è un intonaco liscio monostrato da spruzzare a macchina con un ponte di aderenza integrato per l'esecuzione di superfici di qualità classe Q3 su pareti e soffitti in ambienti asciutti.

Intonaco liscio spruzzabile a macchina, Fixit 148 L plus è ideale per nuove costruzioni e ristrutturazioni. È adatto per i seguenti supporti: beton, piccole superfici in mattoni di cotto o mattoni silico-calcari, vecchi supporti di intonaci e strati di vernice portanti.

Il supporto deve essere pulito, asciutto e portante. Per i supporti irregolari o assorbenti, applicare il fondo ritardante Fixit 496. In presenza di supporti critici, è raccomandato di realizzare una campionatura preventiva.

- Caratteristiche:**
- Con ponte adesivo integrato
 - Intonaco liscio per la spruzzatura
 - Per nuove costruzioni e ristrutturazioni
 - Certificato ECO
 - Fine e liscio
 - Regolatore dell'umidità
 - Ecologico
 - Superficie Q3

Lavorazione:



Indicazioni tecniche			
Imballaggio			
Unità per bancale	24 sacco/pal	25 sacco/pal	
Quantità per unità	25 kg	25 kg	1'000 kg
Aggiunta d'acqua	18 - 20 Liter/Sack	18 - 20 Liter/Sack	
Consumo	ca. 0,7 kg/m ² /mm		
Tempo di messa in opera	90 - 120 min		
Spessore dello strato	su vecchi supporti intonaco min. 3 mm su soffitti in beton min. 5 mm su pareti ruvide min. 10 mm		
Massa volumica a secco	ca. 800 kg/m ³		
Resistenza alla compressione (28 d)	≥ 2 N/mm ²		
Resistenza alla trazione per flessione (28 d)	≥ 1 N/mm ²		
	ca. 800 kg/m ³		

- Composizione:**
- Leganti: gesso naturale, calce idrata
 - Aggregati: calce impalpabile, perlite
 - Additivi: agenti di ritenzione dell'acqua, aeranti, agenti regolatori di presa e d'aderenza

Generalità: Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, le raccomandazioni della norma SIA 242 «Opere di gessatura - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Lavorazione: Può essere applicato con le macchine d'uso per gli intonaci o a mano. Per evitare distacchi, applicare gli intonaci contenenti del gesso in una sola mano e su supporti asciutti. Per ottenere una superficie particolarmente liscia, utilizzare Fixit 404 Liisciatura fine a base gesso. Può anche essere applicata come intonaco di finitura.



Fixit 148 L plus

Intonaco liscio leggero, applicazione a macchina

Stoccaggio: Disporre su palette in legno, asciutte. Può essere conservato per almeno 3 mesi. Il tempo di presa può variare dopo il periodo di stoccaggio previsto.

Certificati:



Osservazioni particolari: Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto). Non adatto per rivestimenti in ceramica. Gli intonaci a base gesso devono poter asciugare rapidamente. Per evitare la condensazione sulla superficie degli intonaci freschi, assicurare una buona ventilazione dei locali.