



Fixit 105

Scagliola per scultori

Impiego: Può essere utilizzato per rivestire gli intonaci lisci sulle pareti che hanno ricevuto uno strato di fondo, su soffitti preparati in locali asciutti e per eseguire dei lavori di stucco. Il supporto deve essere pulito, asciutto e portante. Sul calcestruzzo e sui supporti a basso assorbimento applicare prima Fixit 341 Combi Ponte di aderenza al quarzo.

Caratteristiche:

- Gesso naturale puro
- Grossolano
- Presa rapida

Lavorazione:

Indicazioni tecniche	
Imballaggio	
Unità per bancale	30 sacco/pal
Quantità per unità	30 kg/sacco
Consumo	ca. 1 kg/m ² /mm
Tempo di messa in opera	ca. 20 min
Spessore dello strato	su beton min. 5 mm, su intonaco de fondo min. 2 mm
Massa volumica a secco	ca. 1'000 kg/m ³

Composizione:

- Leganti: gesso naturale

Generalità: Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, le raccomandazioni della norma SIA 242 «Opere di gessatura - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Lavorazione: Spargere in acqua pulita e mescolare. Per evitare distacchi, applicare gli intonaci contenenti del gesso in un'unica mano su supporti secchi.

Stoccaggio: In locali asciutti, può essere conservato per 3 mesi.

Certificati:

Osservazioni particolari: Non utilizzare al di sotto di +5°C (aria e supporto). Non adatto per rivestimenti in ceramica. Gli intonaci a base gesso devono poter asciugare rapidamente. Per evitare la condensazione sulla superficie degli intonaci freschi, assicurare una buona ventilazione dei locali.