



Fixit 151 A



Lisciatura a spruzzo

Impiego: Fixit 151A è un intonaco per soffitti e pareti nelle zone asciutte all'interno. E' adatto per le superfici in beton, intonaci di fondo, lastre di gesso come pure superfici portanti a base di dispersione. Su supporti fortemente assorbenti applicare prima Fixit 491 Fondo penetrante senza solvente.

- Caratteristiche:**
- Superficie liscia e solida
 - Molto facile da levigare
 - In secchi e in sacchi
 - Pronto all'uso
 - Certificato ECO
 - Adatto per ulteriori lisciate
 - Superficie solida

Lavorazione:



Indicazioni tecniche		
Imballaggio		
Unità per bancale	40 sacchi/pal.	33 sacchi/pal.
Quantità per unità	25 kg/unità	
Consumo	ca. 1,7 kg/m ² /mm	
Spessore dello strato	max. 1 - 2 mm in una sola applicazione	
Contento	ca. 15 l/U	

- Composizione:**
- Leganti: dispersione - copolimeri
 - Aggregati: carico di riempimento minerale

Generalità: Osservare le regole generali della costruzione, le schede tecniche dell'associazione svizzera degli imprenditori pittori e gessatori ASIPG, la norma SIA 242 «Opere di gessatura - Intonaci e costruzione a secco» e le indicazioni contenute in questa scheda tecnica.

Lavorazione: Spruzzare il materiale su tutta la superficie con la macchina intonacatrice e ripartire regolarmente con cazzuola o spatola. A seconda del supporto, applicare più mani. Con l'applicazione di spessori elevati, basse temperature e umidità dell'aria più marcata, i tempi di essiccazione si prolungano.

Condizioni di lavorazione: Non utilizzare al di sotto di +5°C fino ad un massimo di +30°C (aria e supporto). Su supporti in beton l'umidità residua non deve superare il 3 % della massa.

Trattamento ulteriore: Dopo essiccazione, in base alle necessità, la superficie può essere levigata. Il tempo di essiccazione è ca. 12 ore per mm con una temperatura di + 20 °C e con un'umidità relativa pari a 55 - 65 %.

Stoccaggio: Nei secchi originali, non aperti, protetti dal gelo, dal calore e dall'irraggiamento solare diretto, può essere conservato per almeno 12 mesi.

Certificati:





Fixit 151 A

Liscivia a spruzzo

Disposizioni generali:

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Questa scheda tecnica è stata redatta, con cura e coscienza, basandosi sulle conoscenze ed esperienze precedentemente fatte e considerando un utilizzo e applicazione del prodotto in modo abituale. L'accuratezza e la completezza delle informazioni fornite non sono garantite ed escludono qualsiasi responsabilità del produttore/fornitore. Inoltre, non stabiliscono un rapporto giuridico contrattuale con la Fixit AG o un obbligo accessorio da parte di quest'ultima. I clienti e gli utilizzatori restano gli unici responsabili della scelta dei prodotti, di verificarne le caratteristiche degli stessi e di valutare la loro idoneità all'uso previsto. Le nostre schede tecniche aggiornate, si trovano sulla nostra homepage o possono essere richieste agli uffici tecnici.