



Fixit 764

Crépi à la truelle

Utilisation: Fixit 764 est un crépi à la truelle à peindre sur des supports à base de ciment et de chaux à l'extérieur.
Le support doit être propre, sec et porteur.


Propriétés:

- Minéral et sans biocide
- Structures d'enduit historiques
- Sur supports ciment et chaux

Mise en œuvre:



Données techniques

Type d'emballage		
Unités par emballage	30 sac/pal	
Quantité par unité	30 kg/sac	
Granulométrie	6 - 8 mm	10 - 12 mm
Adjonction d'eau	10 - 12 l/sac	
Consommation	env. 10 kg/m ²	env. 12 kg/m ²
Délai de mise en œuvre	90 - 120 min	

Composition:

- Liants : chaux blanche, ciment Portland
- Agrégats : sables silico-calcaires, grain structuré en pierre ponce
- Additifs : agent de rétention d'eau, entraîneur d'air

Généralités: Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec » et les informations de cette fiche technique.

Mise en œuvre: Mélanger Fixit 764 dans de l'eau propre. et appliquer à la main
Pour améliorer l'adhérence aux supports de faible absorption, ajouter à l'eau de gâchage env. 1 litre de Fixit 497 Émulsion pour crépis, enduits et mortiers par sac.

Traitement ultérieur: Lors de conditions atmosphériques extrêmes, prendre les précautions nécessaires pour protéger les couches fraîches (ombrager, humidifier, protéger de la pluie etc.).

Stockage: Stocker sur des rayonnages en bois, au sec. Peut être stocké pendant au moins 6 mois. Le comportement de prise peut changer après le dépassement de la durée de stockage minimale.

Certificats:



Remarques particulières: Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C (air et support).