



Fixit 777

Ribage précieux extrablanc


Utilisation: Fixit 777 est un crépi de finition minéral pour supports à base de ciment, chaux et plâtre à l'intérieur et à l'extérieur. Le support doit être propre, sec et porteur. Il est recommandé d'appliquer Fixit 475 Couche de fond pour crépis minéraux.


- Propriétés:**
- Minéral et sans biocide
 - Extrablanc
 - Nombreuses structures
 - Résistant aux intempéries
 - Sur plâtre, chaux et ciment
 - Diverses granulométries
 - Certifié eco

Mise en œuvre:



Données techniques

Type d'emballage					
Unités par emballage	40 sac/pal				
Quantité par unité	25 kg/sac				
Granulométrie	1 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	4 mm
Structure de grain	Ribé plein				
Adjonction d'eau	6,5 - 7,5 l/sac (selon granulométrie)				
Consommation	env. 2 kg/m ²	2,2 - 2,5 kg/m ²	2,9 - 3,3 kg/m ²	3,9 - 4,2 kg/m ²	5 - 5,3 kg/m ²
Délai de mise en œuvre	env. 90 min				
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur μ	env. 20				

Type d'emballage					
Unités par emballage	40 sac/pal				
Quantité par unité	25 kg/sac				
Granulométrie	4 - 6 mm	1,5 mm	2 mm	3 mm	0,5 mm
Structure de grain	Ribé plein	Négatif	Négatif	Négatif	Crépi rustique
Adjonction d'eau	6,5 - 7,5 l/sac (selon granulométrie)				
Consommation	5,2 - 5,5 kg/m ²	env. 2,1 kg/m ²	2,6 - 3 kg/m ²	env. 3,5 kg/m ²	1,5 - 2 kg/m ²
Délai de mise en œuvre	env. 90 min				
Coefficient de résistance à la diffusion de vapeur μ	env. 20				

- Composition:**
- Liants : chaux blanche, ciment blanc
 - Agrégats : sable de marbre
 - Additifs : agent de rétention d'eau, entraîneur d'air, agent d'adhérence, agent hydrofuge

Généralités: Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec » et les informations de cette fiche technique.

Mise en œuvre: Mélanger Fixit 777 dans de l'eau propre. Pour améliorer l'adhérence des supports de faible absorption, ajouter à l'eau de gâchage env. 1 litre de Fixit 497 Émulsion pour crépis, enduits et mortiers par sac.



Fixit 777

Ribage précieux extrablanc

Traitement ultérieur: Lors de conditions atmosphériques extrêmes, prendre les précautions nécessaires pour protéger les couches fraîches (ombrager, humidifier, protéger de la pluie etc.). Les enduits de finition minéraux ne contiennent pas d'ajouts de protection. On ne peut pas obtenir une uniformité absolue avec des enduits de finition minéraux. Pour obtenir un aspect homogène et assurer une prévention contre les algues et les champignons à l'extérieur, il est recommandé d'appliquer deux couches de peinture minérale garrissante Fixit adaptée.

Stockage: Stocker sur des rayonnages en bois, au sec. Peut être stocké pendant au moins 12 mois. Le comportement de prise peut changer après le dépassement de la durée de stockage minimale.

Certificats:



Remarques particulières: Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C (air et support). Avant l'application du crépi de finition sur les plaques de plâtre cartonnées et carreaux de plâtre, lisser à pleine surface ou appliquer une couche préalable de Fixit 475 Couche de fond pour crépis minéraux. Si, sur des crépis de finition minéraux, des structures négatives sont travaillées à la taloche en plastique, une taloche spécialement appropriée doit être utilisée pour permettre d'obtenir la structure souhaitée.

Séchage

Le temps de prise de Fixit 777 dépend de la température et de l'humidité relative de l'air. Des températures basses et/ou des humidités de l'air élevées retardent le séchage. À une température de l'air et du support de +20° C et une humidité relative de l'air de 65 %, les travaux de peinture peuvent commencer après environ 10 jours. Il convient toutefois de ne peindre Fixit 777 qu'après une carbonatation suffisante et complète.