



# Fixit 281

## CalceClima® Prégiclage

**Utilisation:** Fixit 281 est un mortier de préglage minéral, sans ciment pour l'intérieur et en zone protégée à l'extérieur. Il sert à améliorer l'adhérence des couches d'enduit consécutives et en même temps à égaliser le comportement à l'absorption du support. Les supports adaptés sont les maçonneries en briques, pierre naturelle ou moellons. Le support doit être propre, sec et porteur.


**Propriétés:**

- Peut être mis en œuvre à la machine pour un assainissement économique
- Sans ciment et donc adapté aux personnes allergiques
- Irréprochable en matière d'habitat biologique
- Traitement ultérieur rapide possible et donc délais d'attente réduits

**Mise en œuvre:**



### Données techniques

Type d'emballage	
Unités par emballage	42 unité/pal
Quantité par unité	25 kg/unité
Granulométrie	0 - 3 mm
Adjonction d'eau	6,5 l/sac
Consommation	env. 6 kg/m <sup>2</sup>
Consommation	5 - 7 kg/m <sup>2</sup>
Délai de mise en œuvre	15 - 30 min
Épaisseur de couche	min. 3 mm
Masse volumique à sec	env. 1.700 kg/m <sup>3</sup>
Résistance à la compression (28 jours)	≥ 3 N/mm <sup>2</sup>
Résistance à la flexion (28 jours)	≥ 1 N/mm <sup>2</sup>

**Composition:**

- Liants : chaux hydraulique naturelle, chaux aérée
- Agrégats : sable concassé calcaire granulométrie 0 – 3 mm
- Additifs : agent de rétention d'eau, entraîneur d'air, épaississant

**Généralités:** Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec » et les informations de cette fiche technique.

**Mise en œuvre:** Appliquer et mettre en œuvre Fixit 281 avec les machines à enduire usuelles ou à la main sur le support préparé. Éviter les interruptions de travail prolongées. Ne pas laisser le matériau plus de 15 minutes dans le tuyau.

**Traitement ultérieur:** Après la mise en œuvre, veiller à une aération suffisante des locaux.

**Stockage:** Stocker sur des rayonnages en bois, au sec. Peut être stocké pendant au moins 6 mois. Le comportement de prise peut changer après le dépassement de la durée de stockage minimale.

**Certificats:**



**Remarques particulières:** Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C (air et support). Fixit 281 ne sert que comme préglage des produits CalceClima et Fixit 222 Aerogel Enduit thermo-isolant haute performance.



## Fixit 281

CalceClima® Prégiclage

---

**Dispositions générales:** Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle avec Fixit AG ni aucune obligation secondaire incombant à Fixit AG. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.