



Fixit 281

CalceClima® Prégiclage

Utilisation: Fixit 281 est un mortier de prégiclage minéral, sans ciment pour l'intérieur et en zone protégée à

l'extérieur. Il sert à améliorer l'adhérence des couches d'enduit consécutives et en même temps à égaliser le comportement à l'absorption du support. Les supports adaptés sont les maçonneries

en briques, pierre naturelle ou moellons. Le support doit être propre, sec et porteur.

Propriétés: • Peut être mis en œuvre à la machine pour un assainissement économique

• Sans ciment et donc adapté aux personnes allergiques

• Irréprochable en matière d'habitat biologique

• Traitement ultérieur rapide possible et donc délais d'attente réduits

Mise en œuvre:















Données techniques	
N° d'art.	2000086193
Type d'emballage	
Unités par emballage	42 unité/pal
Quantité par unité	25 kg/unité
Granulométrie	0 - 3 mm
Adjonction d'eau	6,5 l/sac
Consommation	5–7 kg/m²
Délai de mise en œuvre	15 - 30 min
Épaisseur de couche	min. 3 mm
Masse volumique à sec	env. 1.700 kg/m³
Résistance à la compression (28 jours)	≥ 3 N/mm²
Résistance à la flexion (28 jours)	≥ 1 N/mm²

Composition:	Liants : chaux hydraulique naturelle, chaux aérienne
	 Agrégats : sable concassé calcaire granulométrie 0 – 3 mm
	Additifs : agent de rétention d'eau, entraîneur d'air, épaississant
Généralités:	Observer les règles générales de la construction, les fiches respectives de l'association suisse des entrepreneurs plâtriers-peintres ASEPP, la norme SIA 242 « Plâtrerie, crépissage, construction à sec » et les informations de cette fiche technique.
Mise en œuvre:	Appliquer et mettre en œuvre Fixit 281 avec les machines à enduire usuelles ou à la main sur le support préparé. Eviter les interruptions de travail prolongées. Ne pas laisser le matériau plus de 15 minutes dans le tuyau.
Traitement ultérieur:	Après la mise en oeuvre, veiller à une aération suffisante des locaux.
Stockage:	Stocker sur des rayonnages en bois, au sec. Peut être stocké pendant au moins 6 mois. Le comportement de prise peut changer après le dépassement de la durée de stockage minimale.
Remarques particulières:	Ne pas mettre en œuvre en dessous de +5 °C et en dessus de +30 °C (air et support). Fixit 281 ne sert que comme prégiclage des produits Calce Clima et Fixit 222 Aerogel Enduit

thermo-isolant haute performance.





Fixit 281

CalceClima® Prégiclage

Dispositions générales:

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes de la fiche relative à ce produit. Les données de cette fiche technique ont été rédigées soigneusement et consciencieusement, sur la base des connaissances et de l'expérience acquises à ce jour, et se rapportent à une application courante. Les données fournies sont sans garantie quant à leur exactitude et à leur exhaustivité et excluent toute responsabilité. Elles ne justifient également aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation secondaire. Les clients et utilisateurs restent seuls responsables de vérifier que les produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Vous trouverez l'état actuel de nos fiches techniques sur notre site Internet ou vous pouvez les obtenir auprès du service compétent.